Csempe és felületkitöltő

Műszaki tájékoztató

5kg / Tételszám. 103647 / EAN 4016215103647



Finom, műanyaggal erősített kiegyenlítő anyag belső fal- és mennyezetfelületek javítására, simítására és kiegyenlítésére. Optimális tapadással nyűgöz le még olyan nehéz aljzatokon is, mint a csempe, beton vagy gipszkarton. Könnyen felhordható, nagyon könnyen csiszolható és nedves helyiségekbe is alkalmas. Ideális sima, egyenletes felületek előkészítéséhez a későbbi festési, bevonási vagy tapétázási munkákhoz.

- Nagyon finom, fehér, speciális cement alapú kiegyenlítő anyag.
- Ideális javításhoz, simításhoz, kitöltéshez és fugázáshoz.
- Optimális tapadás még olyan nehéz aljzatokon is, mint a festett felületek és mázas csempék.
- Nedves helyiségekbe is
- Nagyon jó csiszolási tulajdonságok
- beltéri használatra
- Alacsony krómtartalom az 1907/2006/EK európai uniós rendelet XVII. mellékletének megfelelően (47)

Alkalmazási terület

Csempe- és felületkitöltő beltéri és nedves helyiségekbe. Megtapad a csempén, betonon és vakolaton, ideális simításhoz, kitöltéshez és fugázáshoz, könnyen csiszolható. A fürdőszobában.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, épnek, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el a laza részeket, a rosszul tapadó festékeket és a rugalmas bevonatokat. Az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval előkezelje. Alaposan tisztítsa és zsírtalanítsa a csempéket és más nem nedvszívó aljzatokat.

Feldolgozás

Keverés: Szórjon 2 rész baufan csempe- és felületkitöltő anyagot 1 rész tiszta, hideg vízbe, és keverje csomómentesre (keverési arány: 1 kg por + 500 ml víz). Az elkészített kiegyenlítő anyag kb. 40 percig marad bedolgozható. A baufan csempe- és felületkiegyenlítő anyagot spatulával vagy simító simítóval hordja fel (rétegvastagság 0 és 20 mm között). A kiegyenlítő masszát könnyű elsimítani és filcesíteni, és száradás után szükség esetén nagyon jól csiszolható. Csiszolás után a csiszolt területeket baufan Deep Primer LF alapozóval kell kezelni.

Fogyasztás

1 kg por 1 m²-re, 1 mm-es felhordási vastagság mellett

Tárolás

Tartsa a csomagot szorosan lezárva, hűvös, száraz helyen.

Megjegyzések

Ne alkalmazza +5 °C-os tárgy- és szobahőmérséklet alatt. Használat után a szerszámokat vízzel tisztítsa meg. A javítási munkák elvégzésekor vegye figyelembe a különböző nedvszívó képességet és lúgosságot. A cementkötésű aljzatok előkezelésére vonatkozóan be kell tartani a festék- és ragasztógyártók utasításait. Nem alkalmas tartós nedvességnek való kitételre. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A kikeményedett anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók. Hulladékkód: EWC 06 02 99.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.