Finom töltőanyag

Műszaki tájékoztató

400g / Tételszám. 101063 / EAN 4016215101063



Felhasználásra kész emulziós kiegyenlítő vegyület lakkozott és kezeletlen fához, ásványi aljzatokhoz (pl. beton, vakolat és falazat), valamint emulziós festékrétegekhez és hasonló belső aljzatokhoz. Ideális aljzat az akril- vagy alkidgyantafestékek későbbi rétegeinek. Nagyon könnyen elsimítható és száradás után kiválóan csiszolható. Műanyagokon és fémeken nem használható.

- Fához, festett felületekhez és hasonló aljzatokhoz
- Optimális aljzat az akril- vagy műgyantafestékkel történő későbbi bevonatokhoz.
- oldószermentes
- könnyen simítható
- Nagyon jó csiszolási tulajdonságok
- beltéri használatra

Alkalmazási terület

Töltőanyag a belső területek kisebb egyenetlenségeinek kiegyenlítésére. Csiszolás után festésre kész ideális aljzat.

Előkészítés

Olyan aljzatokhoz, mint a vakolat, beton és gipszkarton. Használható természetes fára, forgácslapra, rétegelt lemezre, farostlemezre stb. is. Az aljzatnak száraznak, tisztának, stabilnak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az aljzatról a laza anyagokat, a régi tapétákat és a rosszul tapadó festékeket. Az erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat alapozza baufan Deep Primer LF alapozóval. Ha kétségei vannak, végezzen próbaalkalmazást.

Feldolgozás

Használat előtt jól gyúrja át a tubust! Alkalmazza spatulával vagy simítóval vagy közvetlenül a tubusból. A töltőanyag 3 mm rétegvastagságig repedésmentesen szárad. Vastagabb rétegek esetén az előző réteg száradása után több rétegben vigye fel. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradás után a töltőanyag könnyen csiszolható. Száradási idő: kb. 1-2 óra normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat); kedvezőtlen körülmények között hosszabb száradási idő.

Fogyasztás

mm rétegvastagságonként → kb. 1,8 kg/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében Gyermekektől elzárva tartandó. A felhordás és szárítás során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a töltőanyag használata közben. Szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel. Ne engedje a lefolyókba, vízfolyásokba vagy a talajba kerülni. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.