Fúrólyuk- és repedéskitöltő ULTRA

Műszaki tájékoztató

750g / Tételszám. 101476 / EAN 4016215101476



Ideális fúrásnyomok, repedések és kisebb sérült területek gyors javítására, kitöltésére és ragasztására. A gyorsan kikeményedő speciális kiegyenlítő masszát rendkívül magas ragasztószilárdsága és sokoldalú beltéri és kültéri alkalmazási köre nyűgözi le. Kb. 30 perc elteltével használatra kész, megbízhatóan tapad ásványi aljzatokra, csempékre és más nem nedvszívó felületekre, és hosszantartó, tiszta és professzionális javítási eredményeket biztosít.

- Mindenoldalú kiegyenlítő vegyület javításhoz, feltöltéshez és ragasztáshoz
- speciális fehér cement alapú
- Rendkívül erős tapadás még mázas csempéken is
- Rétegvastagság 0-10 cm
- Gyorsan, 30 perc után megszilárdul
- beltéri és kültéri használatra
- Alacsony krómtartalom az 1907/2006/EK európai uniós rendelet XVII. mellékletének megfelelően (47)

Alkalmazási terület

Gyorsan szilárduló cementtömítő fúrások és repedések belső/külső kitöltésére, számos aljzaton, beleértve a csempéket is, javító- és ragasztóanyagként is megtapad.

Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, épnek, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó, csiszolódó és krétás aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval előkezelje. Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa a csempéket és más nem nedvszívó aljzatokat.

Feldolgozás

Keverés: Szórjon 750 g port kb. 300 ml tiszta, hideg vízbe, és keverje erőteljesen, amíg homogén masszát nem kap. Ha az alkalmazáshoz nagyobb stabilitásra van szükség, a víz mennyiségét 250 ml-re kell csökkenteni. Feldolgozás: A bekevert kiegyenlítő keveréket 30 percen belül dolgozza fel. Az anyag egy spatulával akár 10 cm mély lyukak/csipkék egy rétegben történő kiegyenlítésére is használható. A további rétegeket és a ragasztást csak az anyag teljes száradása után szabad alkalmazni. A felhordási vastagságtól, az aljzattól és a környezeti hőmérséklettől függően a száradási idő kb. 24 óra. Száradási idő: normál körülmények között (+20 °C, 65% relatív páratartalom, mérsékelten nedvszívó aljzat) kb. 5 óra; kedvezőtlen körülmények között a száradási idő ennek megfelelően hosszabb.

Fogyasztás

mm alkalmazási vastagságonként → kb. 1,0 kg/m²

Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, és tárolja hűvös, de fagymentes helyen. Gyermekek elől elzárva tartandó. Felbontatlanul és megfelelő tárolás esetén az eltarthatósági idő a gyártás dátumától számított legalább 48 hónap (lásd a tétel címkéjét).

Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között az anyag, a környezeti levegő és az aljzat esetében. Ne alkalmazza +5 °C alatt a tárgy és a környezeti hőmérsékleten. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Tartsa a csomagolást szorosan lezárva, hűvös, száraz helyen. Az üres tartályokat csak újrahasznosítás céljából dobja ki. A megkeményedett anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt vagy építkezési hulladékként ártalmatlaníthatók.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.

Hulladékkódszám: EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Alacsony krómtartalmú az 1907/2006/EK EU rendelet XVII. mellékletének 47. pontja szerint. Az aktuális biztonsági adatlapok elérhetők a www.baufan.de weboldalunkon.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hint:
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.