# Homlokzat és nedves térkitöltő

Műszaki tájékoztató

400g / Tételszám. 020333 / EAN 4016215020333




Felhasználásra kész, fehér színű emulziós kiegyenlítő anyag belső és külső fal- és mennyezetfelületekhez. Ideális nedves helyiségekbe (pl. konyhák, fürdőszobák, garázsok) és homlokzatokon végzett kisebb kiegyenlítési munkákhoz. Kiválóan alkalmas kisebb repedések és lyukak javítására és egyenetlen felületek kisimítására.

- Nagy szilárdságú szálas töltőanyag
- Ideális nedves helyiségekbe (például konyhákba, fürdőszobákba és garázsokba) és kisebb homlokzati kitöltési munkákhoz.
- könnyen simítható
- repedés nélkül keményedik meg
- Időjárásálló

## Alkalmazási terület

Nedves térkitöltő homlokzatokhoz, fürdőszobákhoz és konyhákhoz falak és mennyezetek simítására. Tapad vakolathoz, betonhoz és gipszkartonhoz, ideális ásványi felületekhez.

## Előkészítés

Az aljzatnak száraznak, épnek és elválasztó anyagoktól (por, zsaluolaj stb.) mentesnek kell lennie. Távolítsa el a rosszul tapadó festékrétegeket és a laza vakolatot. A külső területeken a mély lyukakat előzetesen töltse ki baufan kültéri töltőanyaggal. Erősen nedvszívó, csiszolódó és meszesedő aljzatokat baufan Deep Primer LF alapozóval kell alapozni.

## Feldolgozás

Használat előtt jól gyúrja össze a tubust. A baufan Homlokzat- és Nedveshelyiség-töltőanyagot simító simítóval maximum 5 mm rétegvastagságig vigye fel. Az egyenetlen területeket nedves ruhával el lehet simítani vagy filcelni. Ne vigyen fel további festékrétegeket vagy ragasztót, amíg a kiegyenlített felület teljesen meg nem száradt. Használat után azonnal tisztítsa meg a szerszámokat vízzel. Száradási idő: kb. 4-7 óra a felhordási vastagságtól, az aljzattól és a hőmérséklettől függően.

## Fogyasztás

mm alkalmazási vastagságonként --> kb. 1,7 kg/m²

## Tárolás

Tartsa a tartályt szorosan lezárva, hűvös, de fagymentes helyen. Felbontatlanul és megfelelően tárolva a gyártási időponttól számított legalább 48 hónapig eltartható (lásd a tétel címkéjét).

## Megjegyzések

Feldolgozási hőmérséklet: legalább + 5 °C az anyag és a keringtetett levegő esetében A szárítási idő a feldolgozási hőmérséklettől függ. A 90% feletti relatív páratartalom, különösen alacsony hőmérséklettel kombinálva, jelentősen befolyásolhatja a száradási időt és a minőségi tulajdonságokat. Termékkód M-DF02 Hulladékkód: 080410 (ragasztó- és tömítőanyag-hulladékok). Kizárólag az üres tárolóedényeket juttassa el újrahasznosításra. A szárított anyagmaradványok a 170904-es hulladékkód szerint (vegyes építési és bontási hulladék) vagy háztartási hulladékként ártalmatlaníthatók.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipcse ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Hint:**
Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi információ és adat gyakorlati tapasztalatainkon és laboratóriumi teszteken alapul, és a technika jelenlegi állását tükrözi. Ezek azonban csak általános iránymutatásnak tekinthetők, és nem jelentenek garanciát bizonyos tulajdonságokra vagy teljesítményjellemzőkre. Mivel a termékek tárolásának, szállításának és használatának körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön, az itt bemutatott információkból nem lehet jogi felelősséget levezetni. A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott helyszínen vagy projekt körülményei között alkalmas-e a tervezett célra.