Carta da rivestimento

Scheda tecnica

1kg / Articolo n. 102107 / EAN 4016215102107



Per una preparazione ottimale del supporto prima della posa della carta da parati. Il maculato cellulare leviga gli intonaci ruvidi e irregolari, riempie in modo affidabile i pori e uniforma le diverse assorbenze. In questo modo la carta da parati aderisce in modo uniforme e la sua applicazione risulta molto più semplice. Ideale per la preparazione delle superfici murali per un risultato pulito, uniforme e professionale della carta da parati in interni.

- Pretrattamento del substrato prima della posa della carta da parati
- Per la lisciatura di superfici di intonaco ruvide e a pori grossi
- regola l'assorbenza
- per applicazione a pennello e a spatola
- Permeabile al vapore acqueo e traspirante
- senza conservanti

Area di applicazione

Maculato cellulare come base per carta da parati pennellabile e spatolabile per intonaci grezzi. Leviga, riempie i pori, regola l'assorbenza e migliora l'adesione.

Preparazione

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi, assorbenti e privi di agenti distaccanti. Utilizzare baufan Deep Penetrating Primer LF per aumentare la resistenza. I supporti che non possono essere consolidati o che non aderiscono sufficientemente devono essere completamente rimossi. Riparare crepe, buchi e rotture con lo stucco per interni baufan. In caso di dubbio, effettuare un'applicazione di prova.

Elaborazione

Mescolare il contenuto della confezione con una quantità adeguata di acqua fredda e pulita. Rapporto di miscelazione: mescolare 1 kg di maculato cellulare baufan con circa 6 litri di acqua. Dopo un tempo di rigonfiamento di circa 30 minuti, la spatolabilità può essere ottimizzata aggiungendo altro. Può essere applicato con rullo, pennello, pennellessa o pennello piatto. Se baufan Zell-Makulatur deve essere livellato, ad esempio per livellare un intonaco grossolano, ridurre di conseguenza la quantità di acqua. (1 kg di polvere per 4 - 5 litri d'acqua). Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Poiché baufan Zell-Makulatur non contiene conservanti, il prodotto miscelato deve essere utilizzato subito. Tempo di essiccazione: circa 24 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione è proporzionalmente più lungo.

Consumo

1 kg è sufficiente per circa 20 - 25 m² - a seconda del metodo di applicazione e delle condizioni del supporto Determinare l'esatta quantità utilizzata mediante un'applicazione di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno 48 mesi dalla data di produzione (vedere l'etichetta del lotto).

Note

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria circolante e il supporto Non coprire le superfici da verniciare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non immettere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. Codice prodotto M-DF01

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.