

Adesivo a rullo per carte da parati in tessuto non tessuto

Scheda tecnica

500g / Articolo n.102374 / EAN 4016215102374



Pasta di metilcellulosa di alta qualità a rapida dissoluzione. Ideale per incollare la carta da parati in tessuto non tessuto applicando la pasta alla parete o per l'applicazione tradizionale della pasta alla carta da parati.

- per carte da parati in tessuto non tessuto lisce e goffrate e fibre grezze non tessute
- con il rotolo direttamente sulla parete
- Non schizza e non gocciola
- istantaneo - pronto all'uso in 5 minuti
- Elevata adesione iniziale e forza di adesione
- Facilmente correggibile
- asciuga in modo trasparente
- senza conservanti

Area di applicazione

Pasta per carta da parati in tessuto non tessuto per la tecnica di incollaggio a parete e l'applicazione classica. Ideale per carte da parati in tessuto non tessuto, vinile, goffrate, tessuti e in fibra di vetro, extra forte.

Preparazione

Il supporto deve essere asciutto, solido e privo di agenti distaccanti (grasso, polvere, olio per casseforme, ecc.). Rimuovere la carta da parati vecchia e scarsamente aderente e temperare con lo sverniciatore per carta da parati baufan. Riparare crepe e fori con lo stucco per interni baufan o con lo stucco superadesivo decomur. Pretrattare i supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinabili con baufan Deep Penetrating Primer LF. Per le carte da parati traslucide (soprattutto su supporti di colori diversi), si consiglia una mano di fondo di baufan Wallpaper Primer White.

Elaborazione

Rapporto di applicazione: Applicazione al supporto (carta da parati in tessuto non tessuto / carta da parati in fibra di vetro polilaminato): 1:15 = 7,5 litri d'acqua = 37,5-50 m² Applicazione alla carta da parati (carta da parati vinilica / carta da parati pesante; carta da parati in tessuto / carta da parati tessile): 1:20 = 10 litri d'acqua = 50-62,5 m² Mescolare rapidamente e velocemente il baufan Roll-Kleister nell'acqua fredda e continuare a mescolare per un breve periodo (vedere la tabella per il rapporto di applicazione). Mescolare di nuovo energicamente dopo 5 minuti. Applicazione al supporto: poiché le carte da parati in tessuto non tessuto non richiedono un tempo di ammollo, possono essere applicate rapidamente e facilmente con la tecnica dell'incollaggio a parete. A tale scopo, applicare la pasta mista in modo uniforme sul supporto con un rullo o un pennello a pelo corto nella larghezza di 1 - 2 pannelli di carta da parati. Posare il foglio di carta da parati direttamente nel letto di pasta fresca e premere in modo uniforme e senza bolle d'aria. Quando si applica alla carta da parati: spalmare la carta da parati in modo uniforme con la pasta e posarla insieme. Dopo un tempo di immersione sufficiente, incollare le carte da parati e premere. Per aumentare la resistenza all'umidità e per i supporti debolmente assorbenti, si consiglia di aggiungere un barattolo di adesivo per rivestimenti murali baufan da 750 g per ogni confezione di pasta mista per rotoli baufan. Tuttavia, questo additivo non deve essere utilizzato per l'incollaggio di carta da parati in tessuto non tessuto a secco, in quanto può compromettere la facile rimozione della carta da parati in tessuto non tessuto quando si cambia la carta da parati. È necessario rispettare le istruzioni di lavorazione del produttore della carta da parati. Rimuovere immediatamente i residui di pasta sulla parte anteriore della carta da parati con un panno umido.

Consumo

200 - 300 ml/m²

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. La durata di conservazione è di almeno 48 mesi se conservato correttamente e non aperto. Data di produzione: vedi etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +30 °C per il materiale, l'aria ambiente e il supporto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.