Vernice murale resistente ai lavaggi

Scheda tecnica



2,5l / Articolo n. 100509 / EAN 4016215100509
5l / Articolo n. 100523 / EAN 4016215100523
10l / Articolo n. 100547 / EAN 4016215100547

Pittura bianca opaca con buon potere coprente per pareti e soffitti in ambienti interni. Applicazione semplice ed efficiente con rullo, pennello o un'apposita pistola a spruzzo.

- vernice opaca per interni
- Buona opacità
- razionale da elaborare
- Rapporto di contrasto classe 3 con una resa di 8 m²/l
- Livello di lucentezza opaco
- soddisfa i requisiti dell'AgBB (Comitato per la valutazione sanitaria dei prodotti da costruzione)
- Privo di solventi, plastificanti e sostanze attive per l'appannamento
- airless spruzzabile

Area di applicazione

Pittura a dispersione bianca per superfici interne.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali (come calcestruzzo, muratura, stucchi, intonaci a base di cemento, gesso e calce), pannelli in cartongesso e altri pannelli per costruzioni a secco, mani di pittura a dispersione ben aderenti, nonché carta da parati ruvida e altri rivestimenti murali sovraverniciabili. Il supporto deve essere asciutto, pulito, solido, privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale friabile, le vecchie carte da parati e le pitture che aderiscono male. Applicare una mano di fondo con baufan Tiefgrund LF su supporti molto assorbenti, sabbiosi e che presentano efflorescenze. Riparare crepe, fori e irregolarità con un stucco baufan adatto.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell’uso e applicare con rullo, pennello, pennello da pittura, pennello per grandi superfici o spruzzatore adeguato. Come mano di fondo, la vernice può essere diluita con acqua in misura massima del 5%. La mano di finitura va applicata non diluita dopo che la prima mano si è asciugata completamente. Quando si verniciano superfici estese, lavorare «bagnato su bagnato» per evitare segni di stesura. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

Tempo di essiccazione:
circa 5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65 % di umidità relativa , supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà corrispondentemente più lungo.

Tonalizzazione:
Con concentrati universali per tonalizzazione al massimo al 10% oppure con colori a tinta piena e per tonalizzazione.

Indicazioni per l’applicazione a spruzzo airless:
Angolo di spruzzo: 50°
Ugello: 0,023 – 0,027
Pressione di spruzzo: 120 – 180 bar

Consumo

Superfici lisce/intonaco a grana fine → a partire da 150 ml/m²
Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Immagazzinamento
Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note
Temperatura di applicazione:
da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l’aria circostante e il supporto

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Coprire le superfici che non devono essere verniciate. Per i lavori a spruzzo, utilizzare un filtro combinato A2/P2. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Evitare che il prodotto finisca nella rete fognaria, nei corsi d’acqua o nel terreno.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 1 g/l.

Smaltimento:
Consegnare al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti n. 08 01 12.

GISCODE per prodotti di rivestimento: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.