Rivestimento a calce

Scheda tecnica

2,5l / Articolo n. 100011 / EAN 4016215100011
5l / Articolo n. 100028 / EAN 4016215100028
10l / Articolo n. 100035 / EAN 4016215100035



Pittura minerale a base di calce idrata bianca. Una volta asciutta, forma una superficie resistente alle macchie. Adatta per ambienti umidi, lavanderie, garage, cantine, cantine per il vino, stalle e superfici simili. Applicabile anche all'esterno su sottofondi minerali protetti dalla pioggia battente. Ideale per edifici sottoposti a tutela dei beni culturali. Si contraddistingue per l'elevato grado di bianco e l'ottima traspirabilità.

- vernice minerale a base di calce idrata bianca
- pronto per l'uso
- Ideale per locali umidi, lavanderie, garage, cantine, ecc.
- Alto grado di bianco
- a prova di sbavature
- Altamente permeabile al vapore acqueo
- Privo di conservanti, solventi e plastificanti

Area di applicazione

Calce minerale da intonaco a base di calce idrata bianca per superfici interne ed esterne. Resistente alle macchie, traspirante, ideale per ambienti umidi e per la conservazione dei beni culturali.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali, quali intonaci e pitture a base di calce e cemento. Il supporto deve essere resistente agli alcali, asciutto, pulito, solido, privo di polvere e grasso. Rimuovere dal supporto il materiale friabile, le vecchie carte da parati e le pitture scarsamente aderenti. Pretrattare i sottofondi molto assorbenti, sabbiosi e che sfarinano con il fissativo ai silicati baufan. In caso di dubbio, effettuare una prova di applicazione. Riparare crepe, fori e irregolarità con uno stucco baufan adatto.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello, pennello da pittura, pennello per grandi superfici o spruzzatore adeguato. Come mano di fondo, la vernice può essere diluita con acqua fino al 15% se necessario; come mano di finitura, applicare non diluita. Pulire gli attrezzi con acqua pulita subito dopo l'uso.

Tempo di essiccazione:
circa 5 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, supporto moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà corrispondentemente più lungo.

Tonalizzazione:
In ambienti interni è possibile tonalizzare con un massimo del 4% utilizzando concentrati di tonalizzazione universali (tipi LW Oxyd). Non tonalizzare per le applicazioni esterne.

Indicazioni per l'applicazione a spruzzo airless:
Il calce da pittura deve essere preventivamente setacciato senza pressione (dimensione delle maglie 0,5 mm).
Filtro della macchina: 30 mesh
Angolo di spruzzatura: 40°-50°
Ugello: 0,025 – 0,027
Pressione di spruzzatura: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Consumo
Superfici lisce/intonaco a grana fine → a partire da 150 ml/m²
Determinare il consumo esatto effettuando una prova di applicazione sull'oggetto.

Immagazzinamento
Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note
Temperatura di applicazione:
da +5 °C a +30 °C per il prodotto, l’aria circostante e il supporto.

Prima dell’applicazione, osservare le indicazioni di sicurezza riportate nella scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Coprire le superfici che non devono essere verniciate (vetro, legno e simili) e proteggerle dagli schizzi. Assicurare un’adeguata ventilazione durante l’applicazione e l’asciugatura. Per i lavori a spruzzo, utilizzare un filtro combinato A2/P2. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’uso della vernice. Non far defluire nelle fognature, nei corsi d’acqua o nel terreno.

All’esterno, la durata della verniciatura dipende in larga misura dagli agenti atmosferici. La calce da spalmare può essere arricchita con resina sintetica aggiungendo il legante al lattice baufan. In questo modo si migliorano la resistenza all’abrasione e la stabilità agli agenti atmosferici. Non mescolare con altre vernici.

La calce da pittura baufan può essere facilmente ricoperta con lo stesso materiale. Prima di applicare altri tipi di rivestimento, la calce da pittura deve essere sempre lavata via o rimossa con una spazzola.

Smaltimento:
Conferire al riciclaggio solo i contenitori completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di classificazione dei rifiuti EWC n. 08 01 12.

GISCODE per materiali di rivestimento: BSW60

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.