

Acqua di potassio in vetro

Scheda tecnica

1l / Articolo n.021118 / EAN 4016215021118



Il vetro solubile al potassio consolida i supporti minerali tramite silicizzazione. Questo primer minerale riduce e uniforma il grado di assorbimento del supporto. Adatto per interni ed esterni.

- fondo minerale
- primerizza e consolida gli intonaci di carteggiatura
- Pretrattamento del substrato per le pitture ai silicati
- rafforza senza formazione di pellicola
- Altamente permeabile al vapore acqueo
- Privo di conservanti, solventi e plastificanti
- per interni ed esterni

Area di applicazione

Soluzione di silicato di potassio per il consolidamento di sottofondi minerali e per la regolazione del potere assorbente. Ideale come trattamento preliminare del sottofondo per le pitture ai silicati.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali come cemento, muratura, livellanti, intonaci di cemento e calce. Rimuove vecchi strati di pittura poco aderenti e intonaci incoerenti.

Elaborazione

Applicare il vetro solubile di potassio con un pennello o uno spruzzatore adeguato (in caso di applicazione a spruzzo, evitare di inalare la nebbia di spruzzo). A seconda della capacità di assorbimento del supporto, il vetro solubile di potassio può essere diluito con acqua in un rapporto fino a 1:3 (utilizzare immediatamente la soluzione diluita). Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Tempo di essiccazione:

circa 6 ore in condizioni normali (+20 °C, 65% di umidità relativa, sottofondo moderatamente assorbente); in condizioni sfavorevoli, il tempo di essiccazione sarà più lungo.

Consumo

A seconda del substrato → da 100 a 200 ml/m² Determinare l'esatta quantità utilizzata applicando una mano di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Note

Temperatura di applicazione:

Almeno +5 °C per il prodotto, l'aria circostante e il sottofondo.

Prima dell'applicazione, consultare le informazioni relative alla sicurezza riportate nella scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Coprire con pellicola le superfici che non devono essere trattate. Evitare schizzi su vetro, alluminio, ceramica, marmo e materiali simili. Rimuovere immediatamente con acqua eventuali schizzi accidentali. Garantire un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso. Non far defluire nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

baufan Kali-Wasserglas non è applicabile come mano finale su superfici a vista.

Codice prodotto: M-SK02

Valore limite UE per i COV di questo prodotto (cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV di questo prodotto: 0,1 g/l.

Suggerimento:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.