Fondo - Vernice bianca

Scheda tecnica

5l / Articolo n. 124758 / EAN 4016215124758



Questo fondo crea la base ideale per rivestimenti interni ed esterni di alta qualità. Garantisce una preparazione ottimale del substrato e favorisce l'applicazione uniforme e sicura delle mani successive di pitture in emulsione e in resina siliconica, nonché di pitture ai silicati in emulsione per interni. Per risultati affidabili e una finitura pulita e duratura.

- Vernice di fondo speciale bianca opaca
- responsabilità di mediazione
- Ottimizza il tempo di apertura degli strati successivi
- rafforza la superficie e regola l'assorbenza
- Privo di solventi e plastificanti
- all'interno e all'esterno

Area di applicazione

Primer per interni ed esterni: crea la base ottimale per le pitture a dispersione, a resina siliconica e a dispersione di silicato.

Preparazione

Per tutti i supporti minerali, cartongesso e muri a secco, vello da restauro, emulsione, pitture a base di resine siliconiche e silicati, intonaci a base di resine sintetiche, metalli non ferrosi e molte plastiche (applicare una mano di prova per i metalli non ferrosi e le plastiche). Il supporto deve essere solido, asciutto, sano, pulito e privo di agenti distaccanti. Pretrattare i supporti altamente assorbenti, carteggiabili e sfarinanti con baufan Deep Primer LF. Rimuovere i supporti che non possono essere consolidati e che presentano una scarsa adesione. In caso di dubbio, applicare una mano di prova.

Elaborazione

Mescolare bene prima dell'uso e applicare con rullo, pennello, pennellessa, pennello piatto o attrezzatura a spruzzo adatta. Tempo di essiccazione: circa 6 - 8 ore in condizioni normali (20 °C, 65 % di umidità relativa, substrato moderatamente assorbente) - tempo di essiccazione più lungo in condizioni sfavorevoli. Tintura: con max. 10 % di concentrati tintometrici universali. Note sull'applicazione a spruzzo airless: Angolo di spruzzo: 50° Ugello: 0,023 - 0,027 Pressione di spruzzo: 120 - 180 bar

Consumo

da 100 a 130 ml/m² per mano su un supporto liscio. Determinare l'esatta quantità di consumo mediante applicazione di prova sull'oggetto.

Immagazzinamento

Conservare ben chiuso in un luogo fresco e al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, la durata di conservazione è di almeno fino a: vedere l'etichetta del lotto.

Note

La temperatura di lavorazione del materiale, dell'aria circolante e del supporto non deve essere inferiore a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Attenzione! Durante la spruzzatura si possono produrre gocce respirabili pericolose. Non inalare l'aerosol o la nebbia. Utilizzare il filtro combinato A2/P2 durante la spruzzatura. Assicurare un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso della vernice. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. Le schede di sicurezza aggiornate possono essere ottenute dal nostro sito web www.bb-farben.de o chiamando il numero 0341/44655-0. Valore limite VOC UE per questo prodotto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Contenuto massimo di

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

COV di questo prodotto: 1 g/l. GISCODE per i materiali di rivestimento: BSW20.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.