Olafirn multifluido MF

Scheda tecnica

1l / Articolo n. 520212 / EAN 4007954146026



Concentrato isolante per la neutralizzazione sicura di substrati alcalini contenenti calce e cemento. Riduce l'eccesso di alcalinità, previene le efflorescenze e garantisce una base uniforme e adesiva per i rivestimenti successivi. Ideale per il pretrattamento del substrato.

- Previene i danni alla vernice e le macchie
- Per il pretrattamento di nuove superfici intonacate
- Indurisce e sigilla superfici di intonaco friabili e carteggiabili
- Contro le efflorescenze di sali calcarei solubili
- per combattere il salnitro in muratura nelle fasi iniziali
- Primer nella tecnica di pittura ai silicati
- Può essere diluito con acqua fino a 1:4

Area di applicazione

OLAFIRN neutralizza e compatta i supporti calcarei e cementizi, previene le efflorescenze e le macchie e isola le macchie d'acqua e la fuliggine.

Preparazione

L'intonaco fresco e il calcestruzzo devono essere completamente induriti prima del trattamento con OLAFIRN. Non fluorizzare l'intonaco fresco per 14 giorni. Rimuovere eventuali particelle sciolte dal supporto.

Elaborazione

Diluire OLAFIRN con acqua in rapporto 1:4 e applicare la soluzione due volte sulla superficie con un pennello. I contenitori e gli strumenti devono essere resistenti agli acidi e devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso. Dopo l'asciugatura, risciacquare nuovamente con acqua le superfici trattate. Proteggere i materiali non resistenti agli acidi (ad es. marmo, vetro, piastrelle, ecc.) dagli schizzi e, se necessario, risciacquare immediatamente con acqua.

Consumo

1 litro è sufficiente per circa 10-12 m² se applicato due volte.

Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso in un luogo fresco ma al riparo dal gelo. Se non aperto e conservato correttamente, si conserva almeno fino a quando: vedere l'etichetta del lotto.

Note

Temperatura di lavorazione: almeno + 5 °C per il materiale e l'aria circolante Codice rifiuti n. 060106 Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come soluzione o essiccati secondo il codice rifiuti n. 170904 (rifiuti misti di costruzione e demolizione), secondo il codice rifiuti n. 060106 (altri acidi) o come rifiuti domestici.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Suggerimento:
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.