# Riempitivo per interni

Scheda tecnica




500g / Articolo n. 101209 / EAN 4016215101209
1kg / Articolo n. 101261 / EAN 4016215101261
5kg / Articolo n. 101247 / EAN 4016215101247
10kg / Articolo n. 101285 / EAN 4016215101285
20kg / Articolo n. 101254 / EAN 4016215101254

Stucco a base di gesso rinforzato con cellulosa per pareti e soffitti in ambienti interni. Ideale per riempire crepe e fori, livellare superfici irregolari, fissare tasselli, stuccare pannelli in cartongesso e per la modellazione.

- per riempire, levigare e modellare
- stucco fluido a base di gesso
- con metilcellulosa per un'adesione ottimale
- Facile e sicuro da lavorare
- Tempo di lavorazione: 60 minuti
- indurisce senza screpolature
- costituisce un sottofondo ideale per pitture, carte da parati e simili.

## Area di applicazione

Stucco interno fluido a base di gesso per pareti e soffitti.

## Preparazione

Per tutti i supporti minerali (intonaci in calcestruzzo, gesso, calce e cemento, muratura ecc.) nonché per pannelli in cartongesso e pannelli in fibra di gesso. Non adatto per vetro, metallo, plastica e legno. Per superfici interne soggette a umidità e per l’uso in esterni, consigliamo baufan Stucco per esterni.

Il supporto deve essere asciutto, resistente, privo di polvere e grasso. Rimuovere le parti non ben aderenti. Pretrattare il calcestruzzo molto liscio e i supporti fortemente assorbenti, sabbiosi e che sfarinano con baufan Grund LF.

## Elaborazione

Versare 2 parti di stucco per interni baufan in 1 parte di acqua pulita e fredda e mescolare fino a ottenere un impasto pastoso e privo di grumi (rapporto di miscelazione: 1 kg di stucco per interni baufan – circa 600 ml di acqua). Lasciare riposare la miscela per circa tre minuti, quindi mescolare nuovamente. La stuccatura preparata rimane lavorabile per circa 1 ora e non deve essere diluita successivamente.

Applicare baufan Stucco per interni con una spatola o una spatola lisciante e livellare a filo con la superficie. Lo stucco è facile da lisciare e, una volta asciutto, può essere levigato se necessario. Per uniformare la capacità di assorbimento della superficie in caso di lavori di ritocco, si consiglia di trattare nuovamente le zone stuccate o anche l’intera superficie con baufan Grund LF dopo che si è asciugato completamente.

## Consumo

circa 1 kg di polvere per m² con uno spessore di applicazione di 1 mm

## Immagazzinamento

Conservare il contenitore ben chiuso, in un luogo fresco e asciutto.

## Note

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare a temperature dell’oggetto e ambiente inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l’uso.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.

Prima dell’uso, consultare le informazioni relative alla sicurezza riportate nella scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web www.baufan.de.

Consegnare al riciclaggio solo contenitori completamente svuotati. I residui di materiale indurito possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere (codice di classificazione dei rifiuti EWC 17 08 02).



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsia ■ Telefono +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Suggerimento:**
Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostra esperienza pratica e su test di laboratorio e riflettono lo stato attuale della tecnica, ma sono intesi solo come linee guida generali e non costituiscono una garanzia di proprietà specifiche o di caratteristiche prestazionali. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e utilizzo dei prodotti sono al di fuori del nostro controllo, le informazioni qui presentate non comportano alcuna responsabilità legale. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per lo scopo previsto nelle condizioni specifiche del sito o del progetto.