Gruntavimas-dažymas balta spalva

Techninės informacijos lapas

5l / Prekės Nr. 124758 / EAN 4016215124758



Šis gruntas sukuria idealų pagrindą aukštos kokybės vidaus ir išorės dangoms. Jis užtikrina optimaliai paruoštą pagrindą ir padeda tolygiai ir saugiai dengti vėlesnius emulsinių ir silikoninių dervų dažų sluoksnius, taip pat vidaus emulsinių silikatinių dažų sluoksnius. Užtikrina patikimus rezultatus ir švarią, ilgai išliekančią apdailą.

- Balti nepermatomi specialūs gruntiniai dažai
- tarpininkavimo atsakomybė
- Optimizuoja vėlesnių sluoksnių atidengimo laiką
- stiprina paviršių ir reguliuoja sugeriamumą
- Be tirpiklių ir plastifikatorių
- viduje ir išorėje

Taikymo sritis

Gruntas vidaus ir išorės darbams: sukuria optimalų pagrindą dispersiniams, silikoninės dervos ir dispersiniams silikatiniams dažams.

Paruošimas

Skirta visiems mineraliniams pagrindams, gipso kartono plokštėms ir gipso kartono plokštėms, renovacijos plaušams, emulsiniams, silikono dervos ir silikatiniams dažams, sintetinių dervų tinkui, spalvotiesiems metalams ir daugeliui plastikų (spalvotiesiems metalams ir plastikams užtepti bandomąjį sluoksnį). Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, tvirtas, švarus, švarus ir be skiriamųjų medžiagų. Labai įgeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus iš anksto apdorokite "baufan Deep Primer LF" gruntu. Pašalinkite pagrindus, kurių negalima sutvirtinti ir kurie yra prastai sukibę. Jei abejojate, užtepkite bandomąjį sluoksnį.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Džiūvimo trukmė: įprastomis sąlygomis (20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) apie 6-8 valandas, nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau. Tamsinimas: su ne daugiau kaip 10 % universalių tamsinimo koncentratų. Pastabos dėl purškimo be oro: Purškimo kampas: 50° Purkštukas: 0,023-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 bar.

Vartojimas

100-130 ml/m² vienam sluoksniui ant lygaus pagrindo. Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu užtepę ant objekto.

Saugykla

Laikykite sandariai uždarytą vėsioje, neužšąlančioje vietoje. Neatidaryto ir tinkamai laikomo produkto tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Medžiagos, cirkuliuojančio oro ir pagrindo apdorojimo temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purkšdami naudokite kombinuotą A2/P2 filtrą. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą purškimo ir džiovinimo metu. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandentakius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbti. Aktualius saugos duomenų lapus galite gauti mūsų interneto svetainėje www.bb-farben.de arba paskambinę tel. 0341/44655-0. ES LOJ ribinė vertė šiam produktui: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010 m.). LOJ kiekis šiame produkte ne daugiau

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

kaip: 1 g/l. Dangų medžiagų GISCODE: BSW20.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.