# Silikatų fiksatorius

Techninės informacijos lapas

1l / Prekės Nr. 021088 / EAN 4016215021088
5l / Prekės Nr. 021095 / EAN 4016215021095




Stabilizuotas vandens stiklo gruntas, pagamintas iš kalio silikato. Sutvirtina pagrindą ir reguliuoja jo sugeriamumą. Taip pat idealiai tinka silikatinėms dažų rūšims skiedžioti.

- Stabilizuotas vandens stiklo gruntas kalio silikato pagrindu
- Gruntas mineraliniams pagrindams
- Silikatinių dažų skiediklis
- Labai laidus vandens garams
- pasižymi natūraliomis savybėmis, apsaugančiomis nuo pelėsių.
- Be konservantų, tirpiklių ir minkštiklių
- patalpoms ir lauke

## Taikymo sritis

Skirta mineralinių paviršių gruntavimui bei silikatinių dažų skiedimui.

## Paruošimas

Tinka tokiems paviršiams kaip betoninės sienų ir lubų paviršiai, cemento ir kalkinio cemento tinkas bei mūriniai paviršiai, taip pat gipso paviršiai ir pluoštinio cemento plokštės. Taip pat tinka senoms, gerai prilipusioms kalkinėms, mineralinėms ir silikatinėms dažų dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, sugeriantis, be dulkių ir riebalų. Pagrindai, kurie nesukietėja arba nepakankamai prilimpa, taip pat sukepinimo sluoksniai turi būti visiškai pašalinti. Jei kyla abejonių, atlikite bandomąjį dažymą. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkamu „baufan“ glaistu.

## Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai suplakti arba išmaišyti ir užtepti šepečiu, teptuku arba plokščiu teptuku. Gruntą galima naudoti neskiestą arba praskiestą vandeniu santykiu iki 1:2. Labai gerai sugeriančius pagrindus reikia du kartus gruntuoti „šlapias ant šlapio“ būdu ir įtrinti. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.

Džiūvimo laikas:
apie 6 valandas įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

## Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulki tinko granuliacija → nuo 100 ml/m²
Tikslų sunaudojimą nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

## Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje.

## Pastabos

Darbinė temperatūra:
nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Paviršius, kurie nėra skirti dažymui (ypač stiklo, aliuminio, keramikos ir panašių medžiagų), reikia iš anksto uždengti. Atsitiktinius purslus nedelsiant nuplaukite vandeniu.



„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Užuomina:**
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Nemaišykite su gruntais ir dažais, kurių sudėtis pagrįsta kitomis medžiagomis.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Naudokite apsaugines pirštines ir apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus ant odos, nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant išskalaukite dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Duomenis, susijusius su sauga, rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

Šalinimas:
Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Atliekų kodas EWC 08 01 12.

GISCODE dangoms: BSW40

ES VOC ribinė vertė šiam produktui: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 1 g/l



„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Užuomina:**
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.