Akriliniai fasadų dažai EXTRA

Techninės informacijos lapas

2,5l / Prekės Nr. 020623 / EAN 4016215020623
5l / Prekės Nr. 020654 / EAN 4016215020654
10l / Prekės Nr. 020708 / EAN 4016215020708



Šie atmosferos poveikiui atsparūs fasado dažai išsiskiria dideliu matiškumu ir tolygiu matiniu paviršiumi. Šie dažai atsparūs UV spinduliams, nepraleidžia lietaus ir yra ypač atsparūs išorės poveikiui. Idealiai tinka naujoms ir renovuojamoms dangoms, užtikrina ilgalaikį, gerai prižiūrimą ir moderniai atrodantį fasadą.

- Matinė danga, pasižyminti dideliu matiškumu
- Atsparus atmosferos poveikiui ir atsparus UV spinduliams
- dilimui atsparus
- purškiamas be oro
- 1 litras maždaug 6 m² vienam sluoksniui ant lygaus pagrindo

Taikymo sritis

Emulsiniai dažai, skirti atmosferos poveikiui atsparioms, nuo lietaus apsaugotoms fasadų dangoms - negeltonuojantys, atsparūs šarmams, tinkami naudoti ir vidaus patalpose.

Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams (pvz., betonui, mūrui, išlyginamiesiems mišiniams, cemento, gipso ir kalkių tinkui), tvirtai prigludusiems emulsinių dažų sluoksniams. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, tolygiai įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite birią medžiagą ir blogai sukibusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisykite tinkamu baufan išlyginamuoju mišiniu (pvz., baufan eksterjero glaistu).

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Kaip gruntą dažus galima skiesti ne daugiau kaip 10 % vandens. Neskiestus dažykite kaip viršutinį sluoksnį išdžiūvus pirmajam dažų sluoksniui. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Dažų negalima tepti esant tiesioginiams saulės spinduliams, stipriam vėjui arba ten, kur yra lietaus pavojus. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 5 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau. Tamsinimas: Naudojant ne daugiau kaip 10 % universalių tamsinimo koncentratų arba visiškai spalvotų ir tamsintų dažų. Atkreipkite dėmesį į atitinkamą techninę informaciją apie atsparumą šviesai ir atmosferos poveikiui. Pastabos dėl purškimo be oro: Purškimo kampas: 50° Purkštukas: 0,023-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 bar.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 150 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Nedengti dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

dulksnos. Naudojant dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.