Fasado dažai

Techninės informacijos lapas



2,5l / Prekės Nr. 100608 / EAN 4016215100608
5l / Prekės Nr. 100622 / EAN 4016215100622
10l / Prekės Nr. 100646 / EAN 4016215100646

Šie matiniai fasado dažai idealiai tinka naujoms ir renovuojamoms dangoms ir stebina geru padengimu bei tolygia paviršiaus išvaizda. Šie dažai nesensta, negelsta ir yra atsparūs atmosferos poveikiui. Tvirta danga patikimai apsaugo išorinius paviršius ir užtikrina tvarkingą, švarią fasado išvaizdą ilgą laiką.

- Matiniai sintetinių dervų dispersiniai dažai
- nesenstančioms ir negeltonuojančioms fasadų dangoms
- Geras nepermatomumas
- purškiamas be oro
- 1 litras maždaug 6 m² vienam sluoksniui ant lygaus pagrindo

Taikymo sritis

Balta dispersinė dažų masė su geru dengiamumu, skirta naujam dažymui ir renovacijai.

Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams iš betono, cementinio ir kalkinio cemento tinko, mūro, pluoštinio cemento plokščių. Taip pat lipnioms kalkinėms, mineralinėms ir silikatinėms šaltoms dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Pagrindai, kurių negalima sutvirtinti arba kurie nepakankamai sukimba, turi būti visiškai pašalinti. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite baufan Silikatiniu fiksatoriumi. Jei abejojate, užtepkite bandomąjį sluoksnį. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisykite tinkamu baufan išlyginamuoju mišiniu (pvz., baufan išorės glaistu).

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite (dažai gali būti tiksotropiniai ir tiršti) ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Dažai gali būti koreguojami iki darbinės konsistencijos su ne daugiau kaip 10 % baufan Silikatinio fiksatoriaus. Būtina padengti du sluoksnius. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Iš karto po darbo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 8 valandas; esant nepalankioms sąlygoms džiūsta ilgiau. Tamsinimas: Naudojant ne daugiau kaip 3 % universalių tamsinimo koncentratų (LW oksido tipai) Pastabos dėl purškimo be oro: Purškimo kampas: 50° Purkštukas: 0,023-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 bar.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 150 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Neuždenkite dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščias pakuotes išmeskite tik perdirbimui. Dėmesio! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudokite kombinuotą filtrą A2/P2. Dangų medžiagų GISCODE: BSW10 ES LOJ ribinė vertė šiam

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

produktui: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010 m.) LOJ kiekis šiame produkte ne daugiau kaip: 1 g/l

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.