

Silikatiniai fasado dažai

Techninės informacijos lapas

5l / Prekės Nr.021064 / EAN 4016215021064
10l / Prekės Nr.021071 / EAN 4016215021071



Šie aukštos kokybės silikatiniai fasado dažai idealiai tinka mineraliniams pagrindams ir stebina labai dideliu padengimu bei natūralia matine išvaizda. Juose nėra konservantų, jie atsparūs atmosferos poveikiui ir UV spinduliams. Dėl didelio difuzinio pralaidumo fasadas išlieka pralaidus orui ir nuolat apsaugotas - ilgai išliekantys, gerai prižiūrimi išorės paviršiai.

- Dispersiniai silikatiniai dažai be konservantų pagal DIN 18363
- mineraliniams substratams
- Labai didelis nepermatomumas
- Atsparus oro sąlygoms ir atsparus UV spinduliams
- Labai didelis vandens garų pralaidumas
- Blizgesio lygis matinis
- purškiamas be oro
- 1 litras maždaug 6 m² vienam sluoksniui ant lygaus pagrindo

Taikymo sritis

Dispersiniai silikatiniai fasado dažai pagal DIN 18363, skirti ypač laidžioms vandens garams dangoms

Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams iš betono, cementinio ir kalkinio cemento tinko, mūro, pluoštinio cemento plokščių. Taip pat lipnioms kalkinėms, mineralinėms ir silikatinėms šaltoms dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Pagrindai, kurių negalima sutvirtinti arba kurie nepakankamai sukimba, turi būti visiškai pašalinti. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite baufan Silikatinium fiksumu. Jei abejojate, užtepkite bandomąjį sluoksnį. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisysite tinkamu baufan išlyginamuoju mišiniu (pvz., baufan išorės glaistu).

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite (dažai gali būti tiksotropiniai ir tiršti) ir tepkite voleliu, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Dažai gali būti koreguojami iki darbinės konsistencijos su ne daugiau kaip 10 % baufan Silikatinio fiksumo. Būtina padengti du sluoksnius. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Iš karto po darbo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 8 valandas; esant nepalankioms sąlygoms džiūsta ilgiau. Tamsinimas: Naudojant ne daugiau kaip 3 % universalių tamsinimo koncentratų (LW oksido tipai) Pastabos dėl purškimo be oro: Purškimo kampas: 50° Purškimas: 0,023-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 bar.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 150 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Nedengti dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudojant dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus į akis ar

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudokite kombinuotą filtrą A2/P2. Dangų medžiagų GHS CODE: BSW10 ES LOJ ribinė vertė šiam produktui: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010 m.) LOJ kiekis šiame produkte ne daugiau kaip: 1 g/l.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.