

Klijuoti lubų ir sienų dažai

Techninės informacijos lapas

2kg / Prekės Nr.099797 / EAN 4016215099797



Milteliniai klijiniai dažai, skirti valyti atspariems, labai kvėpuojantiems vidaus dažymo darbams. Skirti dažyti mineralinius pagrindus, gipso kartono ir gipso pluošto plokštes, dispersinius dažų sluoksnius, tapetus, šerpetą ir pan.

- Vandens garams pralaidus ir kvėpuojantis
- gera aprėptis
- tintable
- be konservantų

Taikymo sritis

Vidaus sienų ir lubų paviršių dažymas.

Paruošimas

Skirta visiems mineraliniams pagrindams (tokie kaip betonai, mūrinės sienos, glaistai, cemento, gipso ir kalkių tinkai), gipso kartono ir kitoms sausos statybos plokštėms, tvirtai prilipusiems dispersinių dažų sluoksniams, taip pat tekstūruotam popieriui ir tapetams. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, vienodai sugeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuimkite nuo pagrindo atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus, senus klijinius dažus ir prastai prilipusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, smėliojančius ir kreiduojančius pagrindus gruntuokite „baufan Tiefgrund LF“ gruntu. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkama „baufan“ glaistymo mase.

Apdorojimas

Pakuotės turinį, intensyviai maišant, supilkite į 2 l švaraus, šalto vandens ir dar trumpai maišykite. Po 2 valandų dar kartą gerai išmaišykite. Norint pasiekti geriausius rezultatus, rekomenduojama dažus sumaišyti iš vakaro ir palikti per naktį, kad jie išbrinktų. Dažus galima tepti voleliu, teptuku, šepetiu arba plokščiu teptuku. Jei pagrindo spalva labai skiriasi, rekomenduojama, kai pirmasis sluoksnis visiškai išdžius, užtepti antrąjį sluoksnį. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.

Džiūvimo laikas:

apie 5 valandas įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių pritaikymas:

Naudokite ne daugiau kaip 0,2 % universalių atspalvių koncentratų arba vientisų atspalvių ir atspalvių dažų.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkaus grūdėtumo tinkas → 2 kg už apytikriai 15 m²

Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje ir sausoje vietoje.

Pastabos

Naudojimo temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C (medžiaga, aplinkos oro temperatūra ir pagrindas)

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendrosios gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Kadangi „baufan“ klijuojamos lubų ir sienų dažai neturi konservantų, sumaišytą produktą reikia panaudoti per 2 dienas. Norint padidinti atsparumą trynimui, į sumaišytus dažus galima įmaišyti „baufan“ latekso rišiklio – šiuo atveju vandens kiekį reikia sumažinti proporcingai įmaišyto rišiklio kiekiui.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždenkite paviršius, kuriuos nenorite dažyti. Naudojimo ir džiūvimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Naudojant dažus, venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplaukite vandeniu. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Perdirbti atiduokite tik visiškai ištuštintas pakuotes.

Su sauga susijusią informaciją rasite saugos duomenų lape. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de arba adresu info@baufan.de.

Šalinimas:

Perdirbimui atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. EWC atliekų kodas Nr. 17 09 04.

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.