# Satino šilko matinis

Techninės informacijos lapas




5l / Prekės Nr. 175965 / EAN 4016215124628
15l / Prekės Nr. 175972 / EAN 4016215175972

Šie aukštos kokybės interjero dažai žavi elegantiška pusiau blizgia apdaila ir dideliu nepermatomumu. Šie dažai ypač patvarūs, atsparūs šveitimui ir idealiai tinka intensyviai naudojamoms gyvenamosioms ir darbo patalpoms. Tolygus paviršiaus vaizdas užtikrina modernų, ramaus kambario efektą ir ilgai išliekančias gražias sienas.

- Itin patvari vidaus danga
- Šilko matinio paviršiaus apdaila
- 2 kontrasto koeficiento klasė, išeiga - 5,5 m²/l
- 1 atsparumo šlapiai dangai klasė pagal DIN EN 13300
- Blizgesio lygis: vidutinis blizgesys
- Be tirpiklių, minkštiklių ir miglą sukeliančių medžiagų
- purškiamas be oro

## Taikymo sritis

Vidaus ir fasadų dažai betonui, tinkui, mūrui, gipsui, tapetams ir stiklo pluošto audiniui - atsparūs šarmams, negeltonuojantys ir šilko matiniai.

## Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams (pvz., betonui, mūrui, išlyginamiesiems mišiniams, cementiniam, gipsiniam ir kalkiniam tinkui), gipso kartono plokštėms ir kitoms gipskartonio plokštėms, tvirtai laikantiems emulsinių dažų sluoksniams, taip pat medžio drožlėms, stiklo audiniui ir kitiems dažomiems tapetams bei sienų dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, tolygiai įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir blogai sukibusius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisykite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

## Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Kaip gruntą dažus galima skiesti ne daugiau kaip 10 % vandens. Neskiestus dažykite kaip viršutinį sluoksnį išdžiūvus pirmajam dažų sluoksniui. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Iš karto po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: maždaug 5 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau. Tamsinimas: naudojant ne daugiau kaip 10 % universalių tamsinimo koncentratų arba visiškai tamsinančius ir tonuojančius dažus. Pastabos dėl beorio purškimo: Purškimo kampas: 50° Purkštukas: 0,023-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 bar.

## Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 150 ml/m² Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

## Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

## Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Neuždenkite dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos,



„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Užuomina:**
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduokite tik perdirbti. Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.



„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Užuomina:**
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.