Labai nepermatomi dažai

Techninės informacijos lapas



2,5l / Prekės Nr. 020029 / EAN 4016215020029
5l / Prekės Nr. 020050 / EAN 4016215020050
10l / Prekės Nr. 020081 / EAN 4016215020081

Balti emulsiniai dažai, pasižymintys puikiomis maskavimo savybėmis, skirti vidaus sienų ir lubų paviršiams. Užtikrina tolygų, matinį paviršių ir didelį padengimą. Lengvai tepami, gerai sukimba, idealiai tinka naujoms ir renovuojamoms dangoms.

- Puikus meistriškumas
- Kontrasto santykis H_{10}, 1 klasė, 6 m²/l aprėptis
- Atsparumas šlapias dilimui R 3 klasė pagal DIN EN 13300
- Blizgesio lygis: G4 matinis blizgesys
- Be tirpiklių, minkštiklių ir miglą sukeliančių medžiagų
- purškiamas be oro

Taikymo sritis

Balti emulsiniai dažai, pasižymintys puikiomis maskavimo savybėmis, skirti vidaus sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams (pvz., betonui, mūrui, išlyginamiesiems mišiniams, cementiniam, gipsiniam ir kalkiniam tinkui), gipso kartono plokštėms ir kitoms gipskartonio plokštėms, tvirtai laikantiems emulsinių dažų sluoksniams, taip pat medžio drožlėms, stiklo audiniui ir kitiems dažomiems tapetams bei sienų dangoms. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, įgeriantis, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir blogai sukibusius dažus. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreiduojamus pagrindus gruntuokite "baufan Deep Primer LF". Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisykite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Dažus galima skiesti ne daugiau kaip 5 % vandens kaip gruntą. Pirmajam dažų sluoksniui išdžiūvus, viršutinį sluoksnį tepkite neskiestą. Dengdami didesnius plotus, dirbkite "šlapias ant šlapio", kad išvengtumėte kaupimosi. Iš karto po darbo įrankius nuvalykite vandeniu. Džiūvimo trukmė: įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas) - apie 5 valandas; nepalankiomis sąlygomis džiūsta ilgiau. Tamsinimas: Naudojant ne daugiau kaip 10 % universalių tamsinimo koncentratų arba visiškai tonuotų ir tonuotų dažų. Pastabos dėl purškimo be oro: Purškimo kampas: 50° Purkštukas: 0,023-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 bar.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 125 ml/m² Nustatykite tikslų sunaudojamą kiekį užtepdami bandomąjį sluoksnį ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšąlančioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +25 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Neuždenkite dažomų paviršių. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.