

Silikatiniai interjero dažai

Techninės informacijos lapas

5l / Prekės Nr.021026 / EAN 4016215021026
10l / Prekės Nr.021033 / EAN 4016215021033



Silikatiniai vidaus dažai, užtikrinantys aukštą dengiamumą, skirti naujam dažymui ir renovacijai ant mineralinių paviršių. Šie dažai, kurių sudėtyje nėra konservantų, išsiskiria elegantiška matine paviršiaus apdaila ir puikiu garų difuzijos pralaidumu.

- Labai nepermatomi silikatų pagrindu pagaminti vidaus dažai
- mineraliniams substratams
- Labai laidus vandens garams
- Kontrasto santykis H₁₀-2 klasė, kai našumas yra 6 m²/l
- Atsparumas šlapias dilimui R 3 klasė pagal DIN EN 13300
- Blizgumo laipsnis G4 – matinis
- be konservantų
- Be tirpiklių, minkštiklių ir miglą sukeliančių medžiagų
- purškiamas be oro

Taikymo sritis

Balti dispersiniai silikatiniai dažai pagal DIN 18363, skirti vidaus sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Skirta visiems mineraliniams pagrindams (tokie kaip betonai, mūrinės sienos, glaistai, cemento, gipso ir kalkių tinkai), gipso kartono ir kitoms sausos statybos plokštėms, mineraliniam neaustiniui audiniui, taip pat tvirtai prilipusiems dažų sluoksniams, padengtiems mineraliniais, silikatiniais ir matiniais dispersiniais dažais. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuvalykite nuo pagrindo atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir prastai prilipusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius pagrindus gruntuokite „baufan“ silikatinio fiksatyvo gruntu. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkamu „baufan“ glaistu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir užtepkite voleliu, teptuku, šepetėliu, plokščiu teptuku arba tinkamu purkštuvu. Pirmąjį sluoksnį galima praskiesti ne daugiau kaip 10 % „baufan“ silikatinio fiksatyvo, o antrąjį sluoksnį – neskiedžiamą, kai pirmasis dažų sluoksnis visiškai išdžiūso. Dažant didelius paviršius, siekiant išvengti dažų susikaupimų, dažykite „šlapias ant šlapio“ principu. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.

Džiūvimo laikas:

apie 5 valandas įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgnumas, vidutiniškai sugeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių pritaikymas:

Naudokite ne daugiau kaip 3 % universalių atspalvių koncentratų (tik LW-Oxyd tipų).

Nurodymai dėl purškimo be oro (Airless) metodo:

Purškimo kampas: 50°

Purkštukas: 0,023 – 0,027

Purškimo slėgis: 120 – 180 bar

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 125 ml/m² Nustatykite tikslų sunaudojamą kiekį užtepdami bandomąjį sluoksnį ant objekto.

Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje.

Pastabos

Darbinė temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždenkite paviršius, kuriuos neketinate dažyti. Dėl aukšto pH lygio venkite sąlyčio su akimis ir oda. Rekomenduojama dėvėti pirštines ir apsauginius akinius (ne stiklinius). Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreiptis į gydytoją. Atliekant purškimo darbus naudokite kombinuotą A2/P2 filtrą. Apdorojimo ir džiūvimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Naudojant dažus venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Su sauga susijusią informaciją rasite saugos duomenų lape. Aktuali saugos duomenų lapai pateikiami mūsų svetainėje www.baufan.de.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 1 g/l.

Šalinimas:

Perdirbimui atiduokite tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Skystus likučius šalinama pagal atliekų kodo numerį 08 01 12.

GISCODE dangoms: BSW40

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.