

Interjero lateksas

Techninės informacijos lapas

2,5l / Prekės Nr.021422 / EAN 4016215021422

5l / Prekės Nr.021453 / EAN 4016215021453

10l / Prekės Nr.021507 / EAN 4016215021507



Balta, atspari trynimui latekso dažų danga, skirta aukštos kokybės vidaus patalpų dažymui. Šie dažai išsiskiria puikiu dengiamumu ir elegantišku matiniu paviršiaus apdailos efektu. Dėl to jie ypač tinka lygaus ir tekstūruoto pagrindo, stiklo pluošto, tekstūruotų ir reljefinių tapetų perdažymui. Dėl didelio patvarumo šie dažai idealiai tinka intensyviai naudojamoms paviršiams. Vienodas rezultatas užtikrina tvarkingas, ilgaamžes sienas ir suteikia patalpai modernią, aukštos kokybės išvaizdą.

- Tvirtoms vidaus dangoms
- Didelis neskaidrumas
- 2 klasės kontrasto santykis, kai išeiga 6 m²/l
- 2 atsparumo šlapiai dangai klasė pagal DIN EN 13300
- Blizgumo laipsnis G3 – matinis
- Be tirpiklių, minkštiklių ir miglą sukeliančių medžiagų
- purškiamas be oro

Taikymo sritis

Matinis latekso dažas, skirtas vidaus patalpų sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Visiems mineraliniams pagrindams (tokie kaip betonas, mūrinė siena, glaistai, cemento, gipso ir kalkių tinkai), švelniai tekstūruotoms tapetoms, stiklo audiniui ir kitoms perdažomoms tapetoms bei sienų dangoms, gipso kartono ir kitoms sausos statybos plokštėms, taip pat tvirtai prilipusiems dispersinių dažų sluoksniams. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuvalykite nuo pagrindo atsipalaidavusias medžiagas, senus tapetus ir prastai prilipusius dažų sluoksnius. Labai sugeriančius, smėlingus ir kreiduojančius pagrindus gruntuokite „baufan Tiefgrund LF“ gruntu. Įtrūkimus, skyles ir nelygumus užtaisyti tinkamu „baufan“ glaistu.

Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir užtepkite voleliu, teptuku, šepetėliu, plokščiu teptuku arba tinkamu purkštuvu. Pirmajam sluoksniui dažus galima praskiesti ne daugiau kaip 5 % vandens. Galutinį sluoksnį užtepkite nepraskiestus, kai pirmasis dažų sluoksnis visiškai išdžiū. Dažant didelius plotus, siekiant išvengti dažų sankaupų, dažykite „šlapias ant šlapio“ būdu. Darbo įrankius išvalykite vandeniu iškart po naudojimo.

Džiūvimo laikas:

maždaug 5 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinis oro drėgmės, vidutiniškai sugeriančiam pagrindui); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo laikas atitinkamai pailgėja.

Atspalvių parinkimas:

Naudokite ne daugiau kaip 10 % universalių atspalvių koncentratų arba vientisų ir atspalvių dažų.

Nurodymai dėl purškimo be oro (Airless) metodo:

Purškimo kampas: 50°

Purkštukas: 0,023 – 0,027

Purškimo slėgis: 120 – 180 bar

Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulki tinko tekstūra → nuo 150 ml/m²

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Tikslų sunaudojimą nustatykite atlikdami bandomąjį dažymą ant objekto.

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje vietoje, bet ne ant šalčio.

Pastabos

Dengimo temperatūra:

nuo +5 °C iki +30 °C (medžiagai, aplinkos orui ir pagrindui)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždenkite paviršius, kuriuos nereikia dažyti. Atliekant purškimo darbus naudokite kombinuotą filtrą A2/P2. Apdorojimo ir džiūvimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Naudojant dažus venkite valgyti, gerti ir rūkyti. Venkite sąlyčio su akimis ir oda. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant kruopščiai nuplaukite vandeniu. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

Saugos duomenis rasite saugos duomenų lape. Aktualios saugos duomenų lapai pateikiami mūsų svetainėje www.baufan.de.

ES VOC ribinė vertė šiam produktui (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksimalus VOC kiekis šiame produkte: 1 g/l.

Šalinimas:

Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas talpyklas. Išdžiūvusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas. Skystus likučius šalinama pagal atliekų kodo numerį 08 01 12.

GISCODE dangoms: BSW20

Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.