Interjero užpildas

Techninės informacijos lapas



500g / Prekės Nr. 101209 / EAN 4016215101209
1kg / Prekės Nr. 101261 / EAN 4016215101261
5kg / Prekės Nr. 101247 / EAN 4016215101247
10kg / Prekės Nr. 101285 / EAN 4016215101285
20kg / Prekės Nr. 101254 / EAN 4016215101254

Celiulioze sustiprinta gipso pagrindo glaistymo masė, skirta vidaus patalpų sienų ir lubų paviršiams. Puikiai tinka įtrūkimams ir skylėms užpildyti, nelygiems paviršiams išlyginti, kaiščiams įtvirtinti, gipso kartono plokščių siūlių užpildymui ir modeliavimui.

- užpildymui, išlyginimui ir modeliavimui
- elastingas gipso pagrindo glaistas
- su metilceliulioze, kad būtų užtikrintas optimalus sukibimas
- Lengva ir saugu apdoroti
- Apdorojimo trukmė: 60 minučių
- sukietėja be įtrūkimų
- sudaro idealią pagrindą dažams, tapetams ir pan.

Taikymo sritis

Lanksti gipso pagrindo vidaus glaistymo masė, skirta sienų ir lubų paviršiams.

Paruošimas

Skirta visiems mineraliniams pagrindams (betono, gipso, kalkių ir cemento tinkams, mūrui ir pan.), taip pat gipso kartono ir gipso pluošto plokštėms. Netinka stiklui, metalui, plastikui ir medžiui. Drėgnoms vidaus paviršiams ir lauko sąlygoms rekomenduojame naudoti „baufan“ išorės glaistą.

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Pašalinkite atsipalaidavusias dalis. Labai glotnų betoną ir labai sugeriančius, smėlingus bei kreidinius pagrindus iš anksto apdorokite „baufan“ gruntu LF.

Apdorojimas

Į 1 talpyklą įberkite 2 talpyklas „baufan“ vidaus glaisto ir įpilkite švaraus, šalto vandens, maišykite, kol susidarys pastos konsistencijos, be gumulėlių masė (maišymo santykis: 1 kg „baufan“ vidaus glaisto – apie 600 ml vandens). Leiskite mišiniui pastovėti apie tris minutes, tada dar kartą išmaišykite. Paruošta glaisto masė išlieka tinkama darbui apie 1 valandą ir vėliau jos negalima skiedžioti.

„baufan“ vidaus glaistą užtepkite glaistykle arba lygintuvu ir išlyginkite iki paviršiaus lygio. Glaistą lengva išlyginti, o po visiško išdžiūvimo, jei reikia, jį galima papildomai nušlifuoti. Siekiant išlyginti paviršiaus sugeriamumą atliekant remonto darbus, rekomenduojama po visiško išdžiūvimo dar kartą apdoroti užteptas vietas arba visą paviršių „baufan“ gruntu „Tiefgrund LF“.

Vartojimas

apytiksliai 1 kg miltelių vienam m², kai sluoksnio storis yra 1 mm

Saugykla

Pakuotę laikykite gerai uždarytą, vėsioje ir sausoje vietoje.

Pastabos

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nenaudoti, jei objekto ir patalpos temperatūra yra žemesnė nei +5 °C. Po naudojimo įrankius nuvalykite vandeniu.

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.

Prieš naudojimą susipažinkite su saugos duomenų lape pateikta informacija. Aktualius saugos duomenų lapus galite rasti mūsų svetainėje www.baufan.de.

Perdirbti tik visiškai ištuštintas talpyklas. Sukietėjusius medžiagos likučius galima išmesti su buitinėmis atliekomis arba kaip statybines atliekas (atliekų kodas EWC 17 08 02).

„Baufan Bauchemie Leipzig GmbH“ ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipcigas ■ Telefonas +49 (0)341 44655-0 ■ El. paštas info@baufan.de ■ www.baufan.com

Užuomina:
Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.