Akrilāta fasādes krāsa EXTRA

Tehniskās informācijas lapa

2,5l / Prece Nr. 020623 / EAN 4016215020623
5l / Prece Nr. 020654 / EAN 4016215020654
10l / Prece Nr. 020708 / EAN 4016215020708



Šī laikapstākļiem izturīgā fasādes krāsa pārsteidz ar savu augsto necaurspīdīgumu un vienmērīgo, matēto finišu. Tā ir noturīga pret UV starojumu, necaurlaidīga pret lietusgāzēm un īpaši izturīga pret ārējām ietekmēm. Ideāli piemērota jauniem un renovējamiem pārklājumiem, tā nodrošina ilgnoturīgas, labi koptas fasādes ar mūsdienīgu izskatu.

- Matēts pārklājums ar augstu necaurspīdīgumu
- Noturīgs pret laikapstākļiem un UV starojumu
- nodilumizturīgs
- izsmidzināms bez gaisa
- 1 litrs aptuveni 6 m² vienreizējam pārklājumam uz gludas pamatnes.

Piemērošanas joma

Emulsijas krāsa laikapstākļiem izturīgiem, braukšanas lietus necaurlaidīgiem fasāžu pārklājumiem - nedzeltena, izturīga pret sārmu iedarbību un piemērota arī iekšdarbiem.

Sagatavošana

Visiem minerālmateriālu pamatiem (piemēram, betonam, mūrējumam, izlīdzinošajām gruntīm, cementam, ģipškartonam un kaļķa apmetumam), stingri pieguļošiem emulsijas krāsu slāņiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, izturīgai, vienmērīgi uzsūcošai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem negludie materiāli un slikti pieguļošās krāsas kārtas. Stipri uzsūcošus, slīpētus un krītotus pamatnes gruntēt ar baufan Deep Primer LF. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu (piemēram, baufan eksterjera pildījumu) izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % ūdens. Pēc pirmās krāsas kārtas izžūšanas uzklāt neatšķaidītu kā virsējo kārtu. Pārklājot lielākas platības, strādāt slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkrāšanās. Krāsu nedrīkst uzklāt tiešos saules staros, stiprā vējā vai vietās, kur pastāv lietus risks. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji uzsūcoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: ar maksimāli 10 % universālo tonēšanas koncentrātu vai pilnībā krāsu un tonēšanas krāsu. Lūdzu, ievērojiet attiecīgo tehnisko informāciju par noturību pret gaismu un laikapstākļiem. Piezīmes par bezgaisa izsmidzināšanu: Izsmidzināšanas leņķis: 50° Sprausla: 0,023 - 0,027 Izsmidzināšanas spiediens: 120 - 180 bāri.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Uzklāšanas temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un pamatnei Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neielaist aerosolu vai miglu. Izsmidzinot izmantot kombinēto A2/P2 filtru.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.