Aizsargkrāsa

Tehniskās informācijas lapa

250ml / Prece Nr. 020289 / EAN 4016215020289



Ļoti necaurspīdīga, balta aizsargkrāsa ar integrētu ilgtermiņa plēves aizsardzību, lai droši novērstu pelējuma un sēnīšu invāziju iekštelpās. Ideāli piemērota sienu un griestu virsmām virtuvēs, vannas istabās un citās mitrās telpās. Krāsu ir viegli uzklāt ar iebūvēto uzklāšanas otu, un tā pārsteidz ar augstu pārklājumu, pret beršanu noturīgu virsmu un vienmērīgu, matētu virsmu - pastāvīgi tīrām, higiēniskām un labi uzturētām telpām.

- Tūbiņa ar aplikācijas otiņu
- ar plēves konservēšanu, lai ilgtermiņā aizsargātu krāsas plēvi pret pelējuma invāziju.
- Augsta necaurredzamība
- nodilumizturīgs
- iekštelpās

Piemērošanas joma

Balta speciāla krāsa ar plēves aizsardzību pret pelējumu. Ļoti necaurspīdīga, tīra tieši no tūbiņas ar otu uz iekšējām sienām un griestiem.

Sagatavošana

Tādas pamatnes kā betons, mūris, izlīdzinošie maisījumi, cementa, ģipša un kaļķa apmetums, ģipškartons un citas sausās sienas, stingri pieguļošas emulsijas krāsas, kā arī koka skaidas, stikla audums un citas krāsojamas tapetes un sienu pārklājumi. Griestu paneļi no polistirola un tamlīdzīgas virsmas. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nebojātai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgie materiāli, vecās tapetes un slikti pielipušās krāsas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītotājus gruntskrāsojošus substrātus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus. Ar pelējumu jau invadētas virsmas pirms pirmās kārtas uzklāšanas jānotīra ar baufan pelējuma noņemšanas līdzekli.

Apstrāde

Noņemiet esošo pelējuma invāziju ar pelējuma likvidēšanas līdzekli. Pirms lietošanas tūbiņu labi sakratiet un vienmērīgi uzklājiet aizsargkrāsu uz labojamās vietas. Ja nepieciešams otra kārta, procesu var atkārtot pēc pirmās kārtas izžūšanas. Pēc lietošanas otu rūpīgi notīriet ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 6 - 8 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks būs ilgāks.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz 36 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: ne zemāka par +5 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Nepārklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Ar drošību saistītus datus skatīt drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas ir pieejamas mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.