Aizsargkrāsa

Tehniskās informācijas lapa



750ml / Prece Nr. 020319 / EAN 4016215020319
2,5l / Prece Nr. 020326 / EAN 4016215020326
5l / Prece Nr. 020357 / EAN 4016215020357
10l / Prece Nr. 020401 / EAN 4016215020401

Ļoti necaurspīdīga, balta aizsargkrāsa ar integrētu ilgtermiņa plēves aizsardzību, kas droši aizsargā pret sēnīšu un pelējuma invāziju iekštelpās. Ideāli piemērota virtuvēm, vannas istabām un citām mitrām telpām. Krāsa pārsteidz ar augstu necaurspīdīgumu, pret beršanu noturīgu virsmu un vienmērīgu, matētu pārklājumu. Viegli uzklājama uz minerālu pamatnēm, tapetēm un koka skaidām un nodrošina pastāvīgi tīras, higiēniskas un labi koptas sienu virsmas.

- ar plēves konservēšanu, lai ilgtermiņā aizsargātu krāsas plēvi pret pelējuma invāziju.
- Ideāli piemērots virtuvēm, vannas istabām un mitrajām telpām
- Augsta necaurredzamība
- nodilumizturīgs
- kontrasta koeficienta 2. klase ar iznākumu 6 m²/l
- 2. nodilumizturības klase saskaņā ar DIN EN 13300
- iekštelpās

Piemērošanas joma

Balta speciāla krāsa ar augstu pārklājuma spēju un plēves aizsardzību pret pelējumu. Iekšējām sienu un griestu virsmām, ideāli piemērota vannas istabām un virtuvēm.

Sagatavošana

Tādas pamatnes kā betons, mūris, izlīdzinošie maisījumi, cementa, ģipša un kaļķa apmetums, ģipškartons un citas sausās sienas, stingri pieguļošas emulsijas krāsas, kā arī koka skaidas, stikla audums un citas krāsojamas tapetes un sienu pārklājumi. Griestu paneļi no polistirola un tamlīdzīgas virsmas. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, nebojātai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgie materiāli, vecās tapetes un slikti pielipušās krāsas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītotājus gruntskrāsojošus substrātus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus. Ar pelējumu jau invadētas virsmas pirms pirmās kārtas uzklāšanas jānotīra ar baufan pelējuma noņemšanas līdzekli.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Optimālai plēves aizsardzībai nepieciešamas divas kārtas. Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % ūdens. Pēc tam, kad pirmā kārta ir izžuvusi, pēdējā kārta jāuzklāj neatšķaidīta. Pārklājot lielākas platības, strādāt slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkāršanās. Var tonēt, izmantojot līdz 5 % pilnkrāsas un tonēšanas krāsas vai maksimāli 0,2 % universālu tonēšanas koncentrātu. Uzreiz pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Piezīmes par uzklāšanu ar bezgaisa smidzinātāju: Smidzināšanas leņķis: 50° Sprausla: 0,023 - 0,027 Smidzināšanas spiediens: 120 - 180 bāri Žūšanas laiks: aptuveni 6 - 8 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: ne zemāka par +5 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Nepārklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. piesardzība! Izsmidzinot krāsu, var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neievada aerosolu vai miglu. Izsmidzināšanas laikā izmantojiet kombinēto filtru A2/P2. Ar drošību saistītos datus skatīt drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas ir pieejamas mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.