

DIN sienu krāsa

Tehniskās informācijas lapa

2,5l / Prece Nr.100707 / EAN 4016215100707

5l / Prece Nr.100721 / EAN 4016215100721

10l / Prece Nr.100745 / EAN 4016215100745



Šī tīri baltā iekštelpu krāsa pārsteidz ar savu lielo necaurspīdīgumu un vienmērīgo, matēto virsmas apdari. To ir viegli un patīkami uzklāt, un tā ir ideāli piemērota dzīvojamo telpu atjaunošanai un pārkrāsošanai. Rezultāts ir tīras, mierīgas sienu virsmas ar ilgturīgu un glītu izskatu.

- Balts iekšējais pārklājums ar augstu necaurredzamību
- Viegli un patīkami strādāt
- kontrasta koeficienta 2. klase ar iznākumu 6 m²/l
- 3. nodilumizturības klase mitrā laikā saskaņā ar DIN EN 13300
- Matēts spīduma līmenis
- Nesatur šķīdinātājus, plastifikatorus un miglošanas aktīvās vielas
- izsmidzināms bez gaisa

Piemērošanas joma

Emulsijas krāsa iekšējām sienu un griestu virsmām.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatiem (piemēram, betonam, mūrējumam, izlīdzinošajiem materiāliem, cementa, ģipša un kaļķa apmetumam), ģipškartona un citām ģipškartona plāksnēm, cieši pieguļošiem emulsijas krāsu slāņiem, kā arī koka skaidām, stikla audumam un citām krāsojamām tapetēm un sienu segumiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabilai, vienmērīgi uzsūcošai un bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgie materiāli, vecās tapetes un slikti pieguļošās krāsas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītošājus gruntskrāsojošus substrātus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 5 % ūdens. Virskārtu uzklāj neatšķaidītu pēc pirmās krāsas kārtas izžūšanas. Pārklājot lielākas platības, strādājiet slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkrāšanās. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana Ar ne vairāk kā 10 % universāliem tonēšanas koncentrātiem vai pilnībā tonējošu un tonējošu krāsu. Piezīmes par bezgaisa izsmidzināšanu: Izsmidzināšanas leņķis: 50° Sprausla: 0,023 - 0,027 Izsmidzināšanas spiediens: 120 - 180 bar

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Uzklāšanas temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un pamatnei Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietās vai projekta apstākļos.

izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskaņā ar gadījumu ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. piesardzība! Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neieļaut aerosolu vai miglu. Izsmidzinot lietot kombinēto A2/P2 filtru.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.