Silikāta interjera krāsa

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr. 021026 / EAN 4016215021026
10l / Prece Nr. 021033 / EAN 4016215021033



Silikātu bāzes interjera krāsas ar augstu pārklājumu, kas paredzētas gan jauniem, gan atjaunošanas krāsojumiem uz minerāliem pamatnes materiāliem. Šī krāsa, kuras sastāvā nav konservantu, izceļas ar elegantu matētu virsmas apdari un augstu ūdens tvaika difūzijas spēju.

- Augsti necaurspīdīga iekštelpu krāsa uz silikātu bāzes
- minerālajam pamatam
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- Kontrasta koeficients H_{10}-2. klase ar iznākumu 6 m²/l
- Mitrā nodilumizturība R klase 3 saskaņā ar DIN EN 13300
- Spīduma pakāpe G4 — matēts
- bez konservantiem
- Nesatur šķīdinātājus, plastifikatorus un miglošanas aktīvās vielas
- izsmidzināms bez gaisa

Piemērošanas joma

Balta dispersijas silikāta krāsa saskaņā ar DIN 18363 iekšējām sienu un griestu virsmām.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatvirsmām (piemēram, betonam, mūra darbiem, špakteles masām, cementa, ģipša un kaļķa apmetumiem), ģipškartona un citām sausās apdares plāksnēm, minerālajam neaustajam materiālam, kā arī stingri piestiprinātiem krāsojumiem ar minerālajām, silikātu un matētajām dispersijas krāsām. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. No pamatnes jānoņem atdalījušies materiāli, vecās tapetes un slikti piestiprinātas krāsas. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes jāgruntē ar „baufan“ silikāta fiksatīvu. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus jāizlīdzina ar piemērotu „baufan“ špakteles masu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, sūklīti, platu otu vai piemērotu izsmidzinātāju. Gruntkrāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % „baufan“ silikāta fiksatīva; virsējā krāsa jāuzklāj neatšķaidīta pēc pirmā krāsas slāņa pilnīgas nožūšanas. Lielu virsmu pārklāšanai, lai izvairītos no pāreju redzamības, jāstrādā pēc principa „mitrs uz mitra”. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Žūšanas laiks:
apm. 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks attiecīgi pagarinās.

Tonēšana:
Ar ne vairāk kā 3 % universālo tonēšanas koncentrātu (tikai LW-Oxyd tipiem).

Norādījumi par uzklāšanu ar bezgaisa smidzinātāju:
Smidzināšanas leņķis: 50°
Sprausla: 0,023 – 0,027
Smidzināšanas spiediens: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Patēriņš
Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 125 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa kārtu uz objekta.

Uzglabāšana
Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes
Apstrādes temperatūra:
no +5 °C līdz +30 °C materiālam, gaisam un pamatnei

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Aizklājiet virsmas, kuras nav paredzēts krāsot. Augstā pH līmeņa dēļ izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Ieteicams valkāt cimdus un aizsargbrilles (ne no stikla). Ja nonāk saskarē ar ādu, noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens. Ja nonāk saskarē ar acīm, nekavējoties izskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un, ja nepieciešams, konsultējieties ar ārstu. Veicot izsmidzināšanas darbus, izmantojiet kombinēto filtru A2/P2. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Izmantojot krāsu, izvairieties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Nenovadiet kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Drošības datus lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Šī produkta VOC saturs, maks.: 1 g/l.

Atkritumu apstrāde:
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Šķidros atlikumus iznīcināt saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 08 01 12.

GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW40

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.