Līmēta griestu un sienu krāsa

Tehniskās informācijas lapa

2kg / Prece Nr. 099797 / EAN 4016215099797



Pulverveida līmes krāsa, kas nodrošina notīrāmus un ļoti elpojošus iekštelpu pārklājumus. Piemērota pārklāšanai uz minerāliem pamatnes materiāliem, ģipškartona un ģipša šķiedru plāksnēm, dispersijas krāsu slāņiem, tapetēm, rupjām šķiedru tapetēm un tamlīdzīgiem materiāliem.

- Ūdens tvaiku caurlaidīgs un elpojošs
- labs pārklājums
- tonēšanas tabula
- bez konservantiem

Piemērošanas joma

Iekštelpu sienu un griestu virsmu krāsošana.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatvirsmām (piemēram, betonam, mūra darbiem, špakteles masām, cementa, ģipša un kaļķa apmetumiem), ģipškartona un citām sausās apdares plāksnēm, stingri piestiprinātiem dispersijas krāsu pārklājumiem, kā arī rupjām šķiedru tapetēm un tapetēm. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabilai, vienmērīgi absorbējošai, bez putekļiem un taukiem. No pamatnes jānoņem vaļīgi materiāli, vecas tapetes, vecas līmes krāsas un slikti piestiprinātas krāsu kārtas. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes jāgruntē ar „baufan Tiefgrund LF“. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus jālabo ar piemērotu „baufan“ špakteles masu.

Apstrāde

Iztukšojiet iepakojuma saturu, to spēcīgi maisot, 2 l tīrā, aukstā ūdenī un turpiniet maisīt vēl īsu brīdi. Pēc 2 stundām atkārtoti labi samaisiet. Lai panāktu optimālus rezultātus, ieteicams krāsu samaisīt jau iepriekšējā dienā un ļaut tai uzbriest nakts laikā. Krāsu var uzklāt ar rullīti, otu, suku vai platu otu. Ja pamatnes krāsa ievērojami atšķiras, pēc pirmā slāņa pilnīgas nožūšanas ieteicams uzklāt otro slāni. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Žāvēšanās laiks:
apm. 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes virsmas); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Tonēšana:
Ar ne vairāk kā 0,2 % universālo tonēšanas koncentrātu vai ar pilntoņu un tonēšanas krāsu.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → 2 kg apmēram 15 m²
Precīzo patēriņa daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma krāsošanu uz objekta.

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā un sausā vietā.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:
no +5 °C līdz +30 °C materiālam, gaisam un pamatnei

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Tā kā „baufan“ līmes bāzes griestu un sienu krāsa nesatur konservantus, sajaukto produktu jāizmanto 2 dienu laikā. Lai palielinātu notīrāmības izturību, sagatavotajai krāsai var pievienot „baufan“ lateksa saistvielu – šajā gadījumā ūdens daudzums jāsamazina atbilstoši pievienotās saistvielas daudzumam.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Aizsegt virsmas, kuras nav paredzēts krāsot. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Krāsas lietošanas laikā jāizvairās no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Saskarei ar acīm vai ādu nekavējoties rūpīgi noskalot ar ūdeni. Nenododiet kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.

Drošības informāciju skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Atkritumu apstrāde:
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Nožuvušus materiāla atliekus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu kods Nr. 17 09 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.