

Matēts satina zīds

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr.175965 / EAN 4016215124628

15l / Prece Nr.175972 / EAN 4016215175972



Šī augstas kvalitātes interjera krāsa pārsteidz ar savu eleganto, pusspīdīgo apdari un lielo necaurspīdīgumu. Tā ir īpaši izturīga, noturīga pret beršanu un ideāli piemērota intensīvi izmantotām dzīvojamām un darba telpām. Vienmērīgais virsmas izskats nodrošina modernu, mierīgu telpas efektu un ilgnoturīgas, skaistas sienas.

- Ļoti izturīgs iekšējais pārklājums
- Zīdaini matēta virsmas apdare
- kontrasta koeficienta 2. klase ar iznākumu 5,5 m²/l
- 1. nodilumizturības klase mitrā laikā saskaņā ar DIN EN 13300
- Spīduma līmenis: vidējs spīdums
- Nesatur šķīdinātājus, plastifikatorus un miglošanas aktīvās vielas
- izsmidzināms bez gaisa

Piemērošanas joma

Iekšējai un fasāžu krāsa betonam, apmetumam, mūrījumam, apmetumam, tapetēm un stikla šķiedras audumam - sārmiem izturīga, nedzeltena un zīdaini matēta.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatiem (piemēram, betonam, mūrījumam, izlīdzinošajiem materiāliem, cementam, ģipškartonam un kaļķa apmetumam), ģipškartona un citām ģipškartona plātnēm, cieši pieguļošiem emulsijas krāsu pārklājumiem, kā arī koka skaidām, stikla audumam un citiem krāsojamiem tapešu un sienu pārklājumiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, izturīgai, vienmērīgi uzsūcošai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgie materiāli, vecās tapetes un slikti pieguļošās krāsas. Stipri uzsūcošus, slīpētus un kīrtotus pamatnes gruntējiet ar baufan Deep Primer LF. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo masu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % ūdens. Pēc pirmās krāsas kārtas izžušanas uzklāt neatšķaidītu kā virsējo kārtu. Pārklājot lielākas platības, strādāt slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkrāšanās. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: ar maksimāli 10 % universālo tonēšanas koncentrātu vai pilnībā tonējošu un tonējošu krāsu. Piezīmes par bezgaisa smidzināšanu: Smidzināšanas leņķis: 50°
Sprausla: 0,023 - 0,027 Smidzināšanas spiediens: 120 - 180 bāri.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietās vai projekta apstākļos.

Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. piesardzība! Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neieļaut aerosolu vai miglu. Izsmidzinot lietot kombinēto A2/P2 filtru.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.