Sienas krāsas mazgāšanas izturīgas

Tehniskās informācijas lapa



2,5l / Prece Nr. 100509 / EAN 4016215100509
5l / Prece Nr. 100523 / EAN 4016215100523
10l / Prece Nr. 100547 / EAN 4016215100547

Balts, matēts krāsojums ar labu pārklājumu iekštelpu sienu un griestu virsmām. Vienkārša un racionāla uzklāšana ar rullīti, otu vai piemērotu smidzinātāju.

- matēta iekšējā krāsa
- Laba necaurspīdība
- racionāli apstrādāt
- kontrasta koeficienta klase 3 ar 8 m²/l iznākumu
- Matēts spīduma līmenis
- atbilst AgBB (Būvizstrādājumu veselības novērtēšanas komitejas) prasībām.
- Nesatur šķīdinātājus, plastifikatorus un miglošanas aktīvās vielas
- izsmidzināms bez gaisa

Piemērošanas joma

Balta dispersijas krāsa iekštelpu virsmām.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatvirsmām (piemēram, betonam, mūra darbiem, špakteles masām, cementa, ģipša un kaļķa apmetumiem), ģipškartona un citām sausās apdares plāksnēm, stingri piestiprinātiem dispersijas krāsu pārklājumiem, kā arī raupjām tapetēm un citām pārkrāsojamām tapetēm un sienu segumiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. No pamatnes jānoņem neizturīgs materiāls, vecās tapetes un slikti piestiprinātas krāsas kārtas. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes jāgruntē ar „baufan Tiefgrund LF“. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus jāizlīdzina ar piemērotu „baufan“ špakteles masu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, suku, otu, platu otu vai piemērotu smidzinātāju. Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 5 % ūdens. Pēc pirmā krāsas slāņa pilnīgas nožūšanas veiciet galīgo pārklājumu, nešķaidot krāsu. Lielu virsmu pārklāšanai, lai izvairītos no pārklājuma nevienmērības, strādājiet pēc principa „mitrs uz mitra”. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Žūšanas laiks:
apm. 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvā gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Tonēšana:
Ar ne vairāk kā 10 % universālo tonēšanas koncentrātu vai pilntoņu un tonēšanas krāsu.

Norādījumi par uzklāšanu ar bezgaisa smidzinātāju:
Smidzināšanas leņķis: 50°
Sprausla: 0,023 – 0,027
Smidzināšanas spiediens: 120 – 180 bar

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m²
Precīzu patēriņa daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Uzglabāšana
Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet tā, lai tas nesasaltu.

Piezīmes
Apstrādes temperatūra:
no +5 °C līdz +30 °C materiālam, gaisam un pamatnei

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Aizsegt virsmas, kuras nav paredzēts krāsot. Veicot apsmidzināšanas darbus, izmantojiet kombinēto filtru A2/P2. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Izmantojot krāsu, izvairieties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Saskarei ar acīm vai ādu nekavējoties rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Neļaujiet nokļūt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat saņemt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Šī produkta maksimālais VOC saturs: 1 g/l.

Atkritumu apglabāšana:
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Šķidros atlikumus iznīciniet saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 08 01 12.

GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.