Kaļķu pārklājums

Tehniskās informācijas lapa

2,5l / Prece Nr. 100011 / EAN 4016215100011
5l / Prece Nr. 100028 / EAN 4016215100028
10l / Prece Nr. 100035 / EAN 4016215100035



Minerāls krāsas materiāls uz balta kaļķa hidrāta bāzes. Pēc izžūšanas veido virsmu, kas ir izturīga pret noslaukšanu. Piemērots mitrām telpām, veļas telpām, garāžām, pagrabiem, vīna pagrabiem, staļļiem un līdzīgām virsmām. Piemērots lietošanai arī ārpus telpām uz minerāliem pamatnes materiāliem, kas ir aizsargāti pret lietusgāzēm. Ideāli piemērots kultūrvēsturiski aizsargātām ēkām. Izceļas ar augstu baltuma pakāpi un ļoti labu elpojošību.

- minerāls krāsas līdzeklis uz balta kaļķa hidrāta bāzes
- gatavs lietošanai
- Ideāli piemērots mitrām telpām, veļas mazgātavām, garāžām, pagrabiem utt.
- Augsta baltuma pakāpe
- pret izsmērējumiem izturīgs
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- Nesatur konservantus, šķīdinātājus un plastifikatorus.

Piemērošanas joma

Minerāls krāsas kaļķis uz balta kaļķa hidrāta bāzes iekšējām un ārējām virsmām. Noturīgs pret noslaukšanu, elpojošs, ideāli piemērots mitrām telpām un kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzībai.

Sagatavošana

Paredzēts visiem minerālajiem pamatnes materiāliem, piemēram, kaļķa un cementa saturošiem apmetumiem un krāsām. Pamatnei jābūt izturīgai pret sārmiem, sausai, tīrai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. No pamatnes jānoņem vaļīgi materiāli, vecās tapetes un slikti piestiprinātas krāsas. Stipri absorbējošus, smilšainus un krītošus pamatnes virsmas iepriekš apstrādājiet ar „baufan“ silikāta fiksatīvu. Ja rodas šaubas, veiciet izmēģinājuma krāsošanu. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus izlīdziniet ar piemērotu „baufan“ špakteles masu.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, suku, otu, platu otu vai piemērotu smidzinātāju. Kā gruntskrāsu krāsu vajadzības gadījumā var atšķaidīt ar ūdeni līdz 15 %; kā galīgo slāni uzklājiet neatšķaidītu. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar tīru ūdeni.

Žāvēšanās laiks:
apmēram 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Tonēšana:
Iekštelpās krāsu var tonēt, pievienojot ne vairāk kā 4 % universālo tonēšanas koncentrātu (LW Oxyd tipa). Āra apdarēm krāsu netonējiet.

Norādījumi par bezgaisa izsmidzināšanu:
Pirms lietošanas krāsojamā kaļķa maisījums bez spiediena jāizsijā (sietu acs izmērs 0,5 mm).
Mašīnas filtrs: 30 mesh
Izsmidzināšanas leņķis: 40°–50°
Sprausla: 0,025 – 0,027
Izsmidzināšanas spiediens: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Patēriņš
Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m²
Precīzu patēriņa daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana
Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā vietā, bet tā, lai tas nesasaltu.

Piezīmes
Apstrādes temperatūra:
no +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējai gaisa temperatūrai un pamatnei.

Pirms apstrādes ievērojiet drošības datus, kas norādīti drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Aizsegt virsmas, kuras nav paredzēts krāsot (stikls, koks u. tml.), un pasargāt tās no krāsas šļakatām. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Veicot krāsošanu ar izsmidzinātāju, lietot kombinēto filtru A2/P2. Krāsas lietošanas laikā ir jāizvairās no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Nedrīkst ļaut krāsai nokļūt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Āra apstākļos krāsas noturība lielā mērā ir atkarīga no laika apstākļu ietekmes. Krāsas kaļķi var papildināt ar „baufan“ lateksa saistvielu, lai iegūtu sintētiskās sveķu piedevu. Tādējādi tiek uzlabota izturība pret berzi un stabilitāte pret laika apstākļu ietekmi. Nesajauciet ar citām krāsām.

„baufan“ krāsaino kaļķi var bez problēmām pārkrāsot ar to pašu materiālu. Pirms citu veidu pārklājumu uzklāšanas krāsainais kaļķis principā ir jānomazgā vai jānoberzē.

Atkritumu apstrāde:
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Šķidros atlikumus iznīcināt saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 01 12.

GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW60

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.