# Koka skaidu krāsa

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr. 020456 / EAN 4016215020456
10l / Prece Nr. 020500 / EAN 4016215020500




Šī tekstūrējošā emulsijas krāsa rada vienmērīgu, bezšuvju koka skaidu izskatu tieši no spaiņa. Tā ir viegli uzklājama, nesatur šķīdinātājus un pārsteidz ar labu pārklājumu. Tā ir ideāli piemērota iekštelpu sienu un griestu virsmām, radot modernu, izturīgu virsmas tekstūru.

- Balta emulsijas faktūrkrāsa iekšējām sienu un griestu virsmām
- Rupja šķiedras struktūra
- Vienkārša apstrāde
- balta necaurspīdīga
- Nesatur šķīdinātājus, plastifikatorus un miglošanas aktīvās vielas

## Piemērošanas joma

Teksturēta emulsijas krāsa iekšējām sienu un griestu virsmām.

## Sagatavošana

Visiem minerālmateriālu pamatiem (piemēram, betonam, mūrējumam, izlīdzinošajām gruntīm, cementam, ģipškartonam un kaļķa apmetumam), ģipškartonam un citām ģipškartona plātnēm, cieši pieguļošiem emulsijas krāsu pārklājumiem, kā arī krāsojamām tapetēm un sienu segumiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, izturīgai, vienmērīgi uzsūcošai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgie materiāli, vecās tapetes un slikti pieguļošās krāsas. Ar baufan dziļi iesūcošo gruntskrāsu LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītus pamatus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

## Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti (ieteicamais kārtas biezums 16-18 mm), otu, otiņu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu (ne bezgaisa). Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % ūdens, kā virsējo kārtu - ne vairāk kā 5 % pēc pirmās krāsas kārtas izžūšanas. Lai panāktu vienmērīgu tekstūru, pat ar rullīti vai otu, ieteicams krāsu uzklāt divas reizes plānās krusteniskās kārtās. Pārklājot lielākas platības, strādājiet slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkrāšanās. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: ar universāliem tonēšanas koncentrātiem vai ne vairāk kā 5 % cietas krāsas un tonēšanas krāsu. Pārmērīgs daudzums arvien vairāk maina koksnes skaidu raksturu.

## Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 500 - 800 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

## Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

## Piezīmes

Uzklāšanas temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un pamatnei Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. piesardzība! Izsmidzinot var veidoties bīstami



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Padoms:**
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

elpojoši pilieni. Neielaist aerosolu vai miglu. Izsmidzinot izmantot kombinēto A2/P2 filtru.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Padoms:**
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.