

Zīda spīduma latekss

Tehniskās informācijas lapa

2,5l / Prece Nr.021736 / EAN 4016215021736

5l / Prece Nr.021743 / EAN 4016215021743

10l / Prece Nr.021750 / EAN 4016215021750



Šī augstas kvalitātes lateksa krāsa piešķir virsmām elegantu, zīdaini spīdīgu finišu un pārsteidz ar savu augsto necaurspīdīgumu. Tā ir īpaši izturīga, noturīga pret beršanu un viegli tīrāma - ideāli piemērota augstas satiksmes intensitātes telpām. Tā ir piemērota lietošanai iekštelpās un ārpus telpām, nodrošinot ilgnoturīgas, labi koptas virsmas ar profesionālu izskatu.

- Ļoti izturīgiem pārklājumiem
- Zīdaini spīdīga virsmas apdare
- kontrasta koeficienta 2. klase ar iznākumu 6,5 m²/l
- 1. nodilumizturības klase mitrā laikā saskaņā ar DIN EN 13300
- Spīduma līmenis: vidējs spīdums
- Nesatur šķīdinātājus, plastifikatorus un miglošanas aktīvās vielas
- izsmidzināms bez gaisa
- Augsta necaurredzamība

Piemērošanas joma

Emulsijas krāsa iekšējām un ārējām sienu un griestu virsmām. Ideāli piemērota virsmām, kuras nepieciešams tīrīt.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatiem (piemēram, betonam, mūrējumam, izlīdzinošajiem materiāliem, cementa, ģipša un kaļķa apmetumam), ģipškartona un citām ģipškartona plāksnēm, cieši pieguļošiem emulsijas krāsu slāņiem, kā arī koka skaidām, stikla audumam un citām krāsojamām tapetēm un sienu segumiem. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabīlai, vienmērīgi uzsūcošai un bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem valīgie materiāli, vecās tapetes un slikti pieguļošās krāsas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītotājus gruntskrāsojošus substrātus. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu, plakano otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu. Kā gruntskrāsu krāsu var atšķaidīt ar ne vairāk kā 10 % ūdens. Pēc pirmās krāsas kārtas izžušanas uzklāt neatšķaidītu kā virsējo kārtu. Pārklājot lielākas platības, strādāt slapjš uz slapja, lai izvairītos no uzkrāšanās. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žušanas laiks: aptuveni 5 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žušanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: ar ne vairāk kā 10 % universālu tonēšanas koncentrātu vai cietu tonēšanas krāsu. Piezīmes par bezgaisa smidzināšanu: Smidzināšanas leņķis: 50° Sprausla: 0,023 - 0,027 Smidzināšanas spiediens: 120 - 180 bāri.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 125 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa kārtu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Uzklāšanas temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un pamatnei Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietās vai projekta apstākļos.

izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskaņā ar gadījumu ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neieļaut aerosolu vai miglu. Izsmidzinot izmantot kombinēto A2/P2 filtru.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.