

Aqua-Deck White Stain Blocker

Tehniskās informācijas lapa

750ml / Prece Nr.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Prece Nr.020180 / EAN 4016215020180

10l / Prece Nr.020203 / EAN 4016215020203



Balta, uz ūdens bāzes izgatavota krāsa renovācijai un izolācijai ar lielisku slēpšanās spēju, kas paredzēta izmantošanai iekšējās telpās. Novērš nikotīna, ūdens traipu, kvēpu un tauku traipu, krāsvielu no ģipškartona un koka paneļiem un līdzīgu piesārņotāju iekļūšanu uz pamatnes. Ideāli piemērots kā matēts virsējais pārklājums, bet to var arī pārklāt parastajā veidā ar tapetēm, emulsijas krāsām un apmetumiem.

- Renovācijas krāsa bez šķīdinātājiem ar augstu necaurspīdīgumu
- Novērš nikotīna, kvēpu, tauku un ūdens traipu iekļūšanu.
- izolētas krāsvielas no ģipškartona, OSB un koka būvplāksnēm
- 2 in 1 - izolācijas krāsa un virsējais pārklājums
- Kontrasta koeficients H10-1. klase, ja izdevība ir 6 m²/l
- Mitrā nodilumizturība R 2. klase saskaņā ar DIN EN 13300
- Spīduma pakāpe G4 — matēts
- izsmidzināms bez gaisa
- iekšējās telpās

Piemērošanas joma

Balta, bezšķīdinātāju izolācijas krāsa iekšējās telpās: noslēpj nikotīna, sodrēju, tauku un ūdens traipus – ideāli piemērota ātrai atjaunošanai dzīvojamās telpās un viesnīcās.

Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatnes materiāliem (piemēram, ģipša, kaļķa un cementa apmetumam, betonam un mūra darbiem), kā arī dispersijas krāsām, sintētiskās sveķu apmetumiem, ģipškartona, OSB un koka būvplāksnēm. Ideāli piemērots arī virsmām, kas nav izturīgas pret šķīdinātājiem, piemēram, polistirolam un cietajai putuplastai. Virsmai jābūt sausai, stabilai un bez atdalīšanas līdzekļiem (piemēram, putekļiem). No pamatnes jānoņem vaļīgi materiāli un slikti saķērušies krāsu slāņi. Stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes jāgruntē ar „baufan Tiefgrund LF”. Plīsumus, caurumus un nelīdzenumus jāizlīdzina ar piemērotu „baufan” špakteli.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklāiet neatšķaidītu ar rullīti, otu, suku vai piemērotu smidzinātāju, lai veidotos viengabala virsma bez nepilnībām. Ja nepieciešams, uzklāiet otro kārtu pēc tam, kad pirmā kārtā ir pilnībā nožuvusi. Lielāku virsmu pārklāšanai, lai izvairītos no pārklājuma nevienmērības, strādājiet pēc principa „mitrs uz mitru”. Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas iztīriet ar ūdeni.

Žāvēšanās laiks:

apm. 6 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatne); nelabvēlīgos apstākļos (piem., zema temperatūra vai augsts gaisa mitrums) žāvēšanās laiks attiecīgi pagarinās.

Tonēšana:

Tonēšana ir iespējama ar universāliem tonēšanas koncentrātiem (tikai LW-Oxyd tipiem) līdz maks. 0,2 %, neietekmējot izolācijas īpašības.

Norādes par uzklāšanu ar bezgaisa smidzinātāju

Smidzināšanas leņķis: 50°

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Sprausla: 0,023 – 0,027
Smidzināšanas spiediens: 120 – 180 bar

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 150 ml/m²
Precīzu patēriņa daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:
no +5 °C līdz +30 °C materiālam, gaisam un pamatnei

Lai neietekmētu izolācijas efektivitāti, baufan Aqua-Deck nedrīkst atšķaidīt un jaukt ar citiem materiāliem (piemēram, dispersijas krāsām vai pilntoņu krāsām).

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Aizklāt virsmas, kuras nav paredzēts krāsot. Veicot apstrādi ar smidzinātāju, izmantojiet kombinēto filtru A2/P2. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Izvairieties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu. Saskarei ar acīm vai ādu nekavējoties rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Nedrīkst nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat saņemt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Šī produkta VOC saturs maks.: 1 g/l.

Atkritumu apstrāde:

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Šķidros atlikumus iznīciniet saskaņā ar atkritumu kodu Nr. 08 01 12.

GISCODE pārklājumu materiāliem: BSW20

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.