Kālija ūdens glāze

Tehniskās informācijas lapa

1l / Prece Nr. 021118 / EAN 4016215021118



Kālija-ūdens stikls nostiprina minerālos pamatnes, veicot to silikātizāciju. Minerālais gruntskrāsojums samazina un izlīdzina pamatnes absorbcijas spēju. Piemērots lietošanai gan iekštelpās, gan āra apstākļos.

- minerālais gruntskrāsa
- gruntē un nostiprina slīpēšanas apmetumus.
- Silikātu krāsu substrāta priekšapstrāde
- nostiprina bez plēves veidošanās
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība
- Nesatur konservantus, šķīdinātājus un plastifikatorus.
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

Kālija silikāta šķīdums minerālu pamatņu nostiprināšanai un absorbcijas spējas regulēšanai. Ideāli piemērots pamatnes priekšapstrādei pirms silikāta krāsu uzklāšanas.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatiem, piemēram, betonam, mūrējumam, izlīdzinošajiem materiāliem, cementa un kaļķa apmetumam. Noņem vecās, slikti pieguļošās krāsas kārtas un atdalīto apmetumu.

Apstrāde

Kālija hidroglasu uzklājiet ar otu vai piemērotu smidzinātāju (smidzinot, neieelpojiet smidzinājuma miglu). Atkarībā no pamatnes absorbcijas spējas kālija hidroglasu var atšķaidīt ar ūdeni proporcijā līdz 1:3 (atšķaidīto šķīdumu jāizmanto nekavējoties). Rīkus tūlīt pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni.

Žūšanas laiks:
aptuveni 6 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais gaisa mitrums, vidēji absorbējošs pamatnes materiāls); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks attiecīgi pagarinās.

Patēriņš

Atkarībā no pamatnes → no 100 - 200 ml/m² Precīzu izmantojamo daudzumu nosakiet, uzklājot uz objekta testa kārtu.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra:
Vismaz +5 °C materiālam, apkārtējai gaisa temperatūrai un pamatnei.

Pirms apstrādes ievērojiet drošības datus, kas norādīti drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt, pārklājiet ar plēvi. Izvairieties no šļakatām uz stikla, alumīnija, keramikas, marmora un līdzīgiem materiāliem. Neatliekamus šļakatu traipus nekavējoties noņemiet ar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

ūdeni. Apstrādes un žāvēšanas laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Lietošanas laikā ir jāizvairās no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Nedrīkst ļaut produktam nokļūt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

„baufan Kali-Wasserglas“ nedrīkst izmantot kā galīgo pārklājumu redzamām virsmām.

Produkta kods: M-SK02

ES VOC robežvērtība šim produktam (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Šī produkta VOC saturs maks.: 0,1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.