

FIX2000 eļļas barjeras pārklājums betona un grīdas krāsai

Tehniskās informācijas lapa

5l / Prece Nr.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)

5l / Prece Nr.013202000 / EAN 4002175123818 (sarkanīgi brūns)



Pret mazutu izturīgs aizsargpārklājums ar būvvaldes pārbaudes sertifikātu iekšējām mazuta noliktavām un tvertnēm, kas izgatavotas no betona un cementa. Ideāli piemērots arī kā izturīgs pārklājums betona virsmām un grīdu segumiem katlumājās un pagrabos. Tas ir necaurspīdīgi balts un izolē ūdens traipus, kvēpus un nikotīnu. Gluda virsma, un to var nokrāsot tikai 2 stundu laikā. Nav piemērots kā grīdas pārklājums automašīnu stāvvietām un virsmām ar pastāvīgu mitruma iedarbību.

- pārbaudītā kvalitāte - testa numurs P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- ļoti elastīgs
- uz sintētisko sveķu bāzes
- ūdenī šķīstošs
- pieejamas 2 krāsās: pelēkā un sarkanbrūnā.

Piemērošanas joma

Pret mazutu izturīgs speciāls pārklājums betonam, segumiem, mazuta uzglabāšanas telpām un iekšējiem pilienu novadītājiem. Ļoti elastīgs, uz sintētisko sveķu bāzes.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, stabilai un bez atdalītājiem (putekļiem, veidņu eļļām u. c.). Noņemiet veco krāsu un atbrīvoto apmetumu. Aizlāpiet plaisas un caurumus ar baufan ārējo pildījumu.

Apstrāde

Pirms lietošanas rūpīgi samaisiet. Materiālu var krāsot, rullēt un izsmidzināt. Tiesiskās apstrādes instrukcijas eļļas pilienu tvertņu pārklāšanai: 1. Gruntskrāsai uzklājiet eļļas barjeras pārklājumu fix 2000, pelēkā krāsā, atšķaidītu ar ūdeni proporcijā 2:1 tilpumdaļām. 2. Uzklājiet ar ūdeni atšķaidītu eļļas barjeras pārklājumu fix 2000. Pēc 12 stundu ilgas žūšanas uzklāt neatšķaidītu fix 2000 eļļas barjeras pārklājumu, sarkanbrūnas krāsas, kā starpkārtu. 3. Pēc vēl 12 stundu ilgas žūšanas uzklāt pēdējo kārtu pelēkā krāsā, arī neatšķaidītu. Lai pārklājuma struktūra būtu skaidri redzama, visas trīs kārtas uz sienām jāuzklāj aptuveni 1 cm attālumā viena no otras. Visai pārklājuma struktūrai ir nepieciešami 550 ml/m² pelēkās krāsas (150 ml/m² atšķaidītai gruntskrāsai un 400 ml/m² virsējam pārklājumam) un 400 ml/m² sarkanbrūnās krāsas, t. i., kopā 950 ml/m². Grīdas pārklājums: uz neapstrādātā pamata kā gruntskrāsu uzklāj ar ūdeni atšķaidītu Fix 2000 eļļas barjeras pārklājumu 2:1 tilpuma proporcijā. Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 8 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējošs substrāts); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 70 %.

Patēriņš

eļļas barjeras pārklājumam ► no 300 - 400 ml/m² grīdas pārklājumam ► no 150 - 200 ml/m² (vienreizējam pārklājumam)

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz 24 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Uzklāšanas temperatūra: +8 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un pamatnei Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskaņā ar gadījumu ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā,

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neieļaut aerosolu vai miglu. Izsmidzinot izmantot kombinēto A2/P2 filtru.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.