Modelēšanas apmetums būvniecībai un hobijiem

Tehniskās informācijas lapa

1,5kg / Prece Nr. 003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Prece Nr. 003313000 / EAN 4007954033036



Tīrs ģipsis (alabasters) iekšdarbiem celtniecībā un rokdarbu jomā. Ātri sacietē un ir viegli apstrādājams. Ideāli piemērots caurumu un plaisu aizpildīšanai, dībeļu iebetonēšanai, kā arī iekšējo apmetuma kārbu un kabeļu šahtu nostiprināšanai. Piemērots montāžas, renovācijas un rokdarbu darbiem.

- ātri sacietējošs ģipsis
- Elektriķa apmetums iekšējo apmetuma kārbu nostiprināšanai un kabeļu spraugu aizpildīšanai
- iekštelpās
- CE atbilst DIN EN 13279-1 (ģipša saistviela tiešai lietošanai vai tālākai apstrādei A1).

Piemērošanas joma

Elektriķa apmetums iekšējo apmetuma kārbu nostiprināšanai, caurumu un plaisu aizpildīšanai, kā arī kabeļu spraugu aizpildīšanai un apmešanai.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, cietai un bez atdalītājiem (piemēram, putekļiem un taukiem). Augsti absorbējošus, smiltīm un krītu saturošus substrātus iepriekš apstrādājiet ar Deep Primer LF.

Apstrāde

Sajauktais apmetuma maisījums ir darbspējīgs aptuveni 10 minūtes. Neiekraujiet, kamēr nav pilnībā izžūlis (pēc aptuveni 24 stundām atkarībā no pamatnes stāvokļa un apkārtējās vides temperatūras). Pēc pilnīgas nožūšanas izlīdzinātās virsmas var slīpēt ar smiltīm vai krāsot ar emulsijas, lateksa, eļļas vai lakas krāsām, ja nepieciešams. Neizmantojiet kaļķa vai ūdens bāzes krāsas. 2 daļas modelēšanas ģipša ieberiet 1 daļā auksta, tīra ūdens un enerģiski samaisiet.

Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā un sausā vietā. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Darba rīkus tūlīt pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni.
Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Nožuvušus materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. EWC atkritumu koda numurs 17 08 02.
Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.pufas.de/www.decotric.de vai rakstot uz sds@pufas.de/sds@decotric.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.