# Linsēklu eļļas tepe

Tehniskās informācijas lapa

500g / Prece Nr. 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Prece Nr. 520812 / EAN 4016818390673




Augstas kvalitātes logu špakteles izturīgam stiklojumam un remontam. Viegli uzklājams un nodrošina laikapstākļiem noturīgu blīvējumu koka un metāla rāmju stikliem.

- saskaņā ar DIN 18545
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bēša krāsa

## Piemērošanas joma

No dabīgām izejvielām izgatavota stiklojuma špakteļtepe vienkāršu un remontstiklu iestiklošanai koka logiem ar atklātu blīvējuma apmali.

## Sagatavošana

Loga rāmim jābūt tīram, sausam un bez taukiem. Rievsienām jābūt gruntētām (ar akrila krāsu vai alkīdsveķu gruntskrāsu). Tomēr, lai nodrošinātu optimālu stiklojuma špakteles saķeri, gruntskrāsu nedrīkst uzklāt tik biezā kārtā, lai tā aizsprostotu koka poras.

## Apstrāde

Pēc mīcīšanas stikla špakteles masu stingri iespiežiet ielaidumā un izlīdziniet virsmu ar špakteļlietu. Žāvēšanas laikā ir svarīgi nepieļaut, lai uz špakteles slāņa iekļūtu kondensāts. Tā kā špakteles sacietēšanai nepieciešams skābeklis, dubultos logus nedrīkst montēt uzreiz pēc iestiklošanas. Pēc sacietēšanas, vēlākais, pēc 4 - 8 nedēļām, špaktele jāpārkrāso ar elastīgu krāsu, kas ir izturīga pret laikapstākļiem. Pārāk agrīna pārkrāsošana var izraisīt grumbu veidošanos. Ar akrila krāsām vienmēr jāveic iepriekšējas pārbaudes. Jāievēro BFS vadlīniju, DIN 18361 un DIN 18545 noteikumi.

## Patēriņš

500 g apmēram 50 - 60 cm

## Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā tas uzglabājas vismaz 24 mēnešus no izgatavošanas datuma (skatīt etiķeti).

## Piezīmes

Apstrādes temperatūra: vismaz + 8 °C materiālam un cirkulējošam gaisam Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaut, ka produkts nokļūst kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Padoms:**
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.