Ārējā pildviela

Tehniskās informācijas lapa

1kg / Prece Nr. 101346 / EAN 4016215101346
5kg / Prece Nr. 101322 / EAN 4016215101322



Laikapstākļu un mitruma iedarbībai noturīgais cementa bāzes remonta pildītājs ir uzticams risinājums minerālu pamatnēm gan iekštelpās, gan ārpus tām. Tas ir ideāli piemērots plaisu, caurumu un izlaušanos labošanai un pārsteidz ar savu augsto saķeri, spēcīgo izturību un ilgmūžīgo izturību.

- Sintētisko sveķu modificēts, balts izlīdzinošais savienojums
- fasādēm un mitrām telpām
- aizpildīšanai un izlīdzināšanai
- Izturība pret laikapstākļiem un mitrumu
- smalka izlīdzināšana
- Zems hromātu saturs saskaņā ar ES Regulas 1907/2006 XVII pielikumu (47)

Piemērošanas joma

Nelīdzenu pamatņu izlīdzināšanai, plaisu un caurumu aizpildīšanai minerālu sienās un griestos gan iekštelpās, gan ārpus telpām.

Sagatavošana

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.
Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Apstrāde

Tīrā sajaukšanas traukā tīrā ūdenī lēnām ieberiet baufan ārējo pildījumu, maisot, līdz tiek iegūts pastveida maisījums bez gabaliņiem. Maisīšanas attiecība 1,0 kg baufan eksterjera pildvielas: aizpildīt, iepildīt ar špakteļlāpstiņu - apmēram 0,3 līdz 0,4 litri ūdens. Pēc sajaukšanas atstāt nogatavoties apmēram 1 minūti un vēlreiz samaisīt. Sagatavotais materiāls saglabājas apstrādājams aptuveni 4 stundas, un pēc tam to nedrīkst atšķaidīt. Ar lāpstiņu, špakteļlāpstiņu u.c. uzklāt jebkurā slāņa biezumā. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar tīru ūdeni. Turpmāko krāsošanu un līmēšanu drīkst veikt tikai tad, kad izlīdzinātā virsma ir pilnīgi sausa. Jāievēro krāsu un adhezīvu ražotāju norādījumi par cementa pamatnes iepriekšēju apstrādi. Žūšanas laiks: aptuveni 12 stundas uz 1 mm slāņa biezumu normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji uzsūcoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir attiecīgi ilgāks. Atvēršanas laiks: aptuveni 4 - 5 darba stundas.

Patēriņš

uz mm slāņa biezuma → aptuveni 1,5 kg/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un pamatnei Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Valkāt aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsarglīdzekļus. Nenokļūt acīs, uz ādas vai

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

apģērba. Saskares gadījumā ar acīm: vairākas minūtes piesardzīgi skalot ar ūdeni. Ja iespējams, noņemt kontaktlēcas. Saskares gadījumā ar ādu: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, sagatavot iepakojumu vai marķējumu. Nepieļaut, ka produkts nokļūst kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. satur: GISCODE ZP1 - ar zemu hromātu saturu saskaņā ar TRGS 613.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.