

Interjera aizpildītājs

Tehniskās informācijas lapa

500g / Prece Nr.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Prece Nr.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Prece Nr.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Prece Nr.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Prece Nr.101254 / EAN 4016215101254



Celulozes pastiprināta ģipša bāzes špaktele iekš telpu sienu un griestu virsmām. Lieliski piemērota plaisu un caurumu aizpildīšanai, nelīdzenu virsmu izlīdzināšanai, dībeļu nostiprināšanai, ģipškartona plākšņu savienojumu aizpildīšanai un modelēšanai.

- aizpildīšanai, izlīdzināšanai un modelēšanai
- elastīga ģipša bāzes špaktele
- ar metilcelulozi optimālai saķerei.
- Viegla un droša apstrāde
- Apstrādes laiks: 60 minūtes
- sacietē bez plaisām
- veido ideālu pamatni krāsām, tapetēm un tamlīdzīgiem materiāliem.

Piemērošanas joma

Elastīga ģipša bāzes iekšdarbu špakteles masa sienu un griestu virsmām.

Sagatavošana

Paredzēts visiem minerālajiem pamatvirsmām (betona, ģipša, kaļķa un cementa apmetums, mūra darbi utt.), kā arī ģipškartona un ģipša šķiedru plāksnēm. Nav piemērots stiklam, metālam, plastmasai un koksnei. Mitruma ietekmētiem iekšējiem virsmām un āra apstākļos iesakām izmantot „baufan” āra špakтели.

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, bez putekļiem un tautiem. Noņemiet atdalījušās daļas. Ļoti gludu betonu un stipri absorbējošas, smilšainas un krītošas pamatnes iepriekš apstrādājiet ar „baufan” gruntskrāsu LF.

Apstrāde

Ielieciet 2 daļas „baufan” iekšdarbu špakteles 1 daļā tīra, auksta ūdens un maisiet, līdz izveidojas pastveida masa bez kunkuļiem (maisīšanas proporcija: 1 kg „baufan” iekšdarbu špakteles – apm. 600 ml ūdens). Ļaujiet maisījumam nogatavināties apmēram trīs minūtes, pēc tam vēlreiz samaisiet. Sagatavotā špakteles masa ir lietojama apmēram 1 stundu un to nedrīkst vēlāk atšķaidīt.

Uzklājiet „baufan” iekšdarbu špakтели ar špakтели vai gludināmā lāpstiņu un izlīdziniet līdz virsmas līmenim. Špakteles masa ir viegli izlīdzināma, un pēc pilnīgas izžūšanas to nepieciešamības gadījumā var noslīpēt. Lai izlīdzinātu virsmas absorbcijas spēju, veicot izlabošanas darbus, ieteicams pēc pilnīgas izžūšanas apšpaktotās vietas vai arī visu virsmu vēlreiz apstrādāt ar bausfan Tiefgrund LF.

Patēriņš

aptuveni 1 kg pulvera uz m² pie 1 mm slāņa biezuma

Uzglabāšana

Iepakojumu glabāt labi noslēgtu, vēsā un sausā vietā.

Piezīmes

Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nelietot, ja izstrādājuma un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Pēc lietošanas instrumentus nomazgāt ar ūdeni.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.

Pirms lietošanas ievērot drošības datus, kas norādīti drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sacietējušos materiāla atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus (atkritumu kods EWC 17 08 02).

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.