

## Koka remonts

### Tehniskās informācijas lapa

400g / Prece Nr.101025 / EAN 4016215101025



Lietošanai gatavs koksnes remonts ir gaiši brūns izlīdzinošs maisījums uz dispersijas bāzes ar augstu aizpildīšanas spēju. Tas ir tīrs un viegli uzklājams, sacietē, neveidojot plaisas, un saglabā nelielu elastību, lai kompensētu koksnes dabisko kustību. Ideāli piemērots koka remontam iekštelpās un - ar piemērotu pārklājumu - arī ārpus telpām.

- Gaiši brūns pildītājs plaisu, caurumu un nepilnību labošanai.
- Augsta uzpildes jauda
- sacietē bez plaisām
- krāsojama
- Var izmantot iekštelpās un arī ārpus telpām ar laikapstākļu izturīgu virsējo pārklājumu.

### Piemērošanas joma

Koksnes pildviela plaisu, caurumu un malu aizpildīšanai un izlīdzināšanai. Elastīgs pēc sacietēšanas, piemērots iekštelpās un ārpus telpām ar laikapstākļu izturīgu pārklājumu. Profesionāla kvalitāte.

### Sagatavošana

Koka virsmām. Pamatnei jābūt tīrai, nebojātai un bez atdalītājiem. Novecojušā koksne jānoņem līdz cietajam slānim.

### Apstrāde

Pirms lietošanas caurulīti labi samīciet. Iespiediet pildvielu tieši remontējamā vietā un izlīdziniet ar lāpstiņu. Šo produktu var uzklāt vienā kārtā līdz 5 mm biezumā. Dziļāku caurumu gadījumā pēc pirmās kārtas pilnīgas izžūšanas var uzklāt vēl vienu kārtu. Pēc pilnīgas sacietēšanas pildvielu var krāsot ar visām ūdens bāzes krāsām un lakām. Lietojot ārā, pēc pilnīgas nožūšanas jāuzklāj pret laikapstākļiem izturīgs virsējais pārklājums. Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīriet ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 12 stundas (atkarībā no slāņa biezuma) normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir ilgāks. Tonēšana: ar universāliem tonēšanas koncentrātiem.

### Patēriņš

Uz 1 mm biezuma → aptuveni 1,8 kg/m<sup>2</sup>

### Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

### Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Saskaņoties ar acīm vai ādu, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

### Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.