Smalkais pildviela

Tehniskās informācijas lapa

400g / Prece Nr. 101063 / EAN 4016215101063



Lietošanai gatavs emulsijas izlīdzinošais maisījums lakota un neapstrādāta koka, minerālu pamatnes (piemēram, betona, ģipša un mūra), kā arī emulsijas krāsu pārklājumu un līdzīgu iekštelpu pamatņu apstrādei. Ideāla pamatne akrila vai alkīda sveķu krāsu turpmākajiem slāņiem. Pēc nožūšanas ļoti viegli izlīdzināms un lieliski slīpējams. Nevar izmantot uz plastmasas un metāla.

- Koksnei, krāsotām virsmām un līdzīgiem substrātiem
- Optimāls substrāts turpmākai pārklāšanai ar akrila vai sintētisko sveķu krāsām.
- bez šķīdinātājiem
- viegli izlīdzināms
- Ļoti labas slīpēšanas īpašības
- iekštelpās

Piemērošanas joma

Pildviela nelielu nelīdzenumu izlīdzināšanai iekštelpās. Pēc slīpēšanas ideāls pamats, gatavs krāsošanai.

Sagatavošana

Tādas pamatnes kā apmetums, betons un ģipškartons. Var izmantot arī uz dabīgā koka, skaidu plātnes, saplākšņa, plātnes u. c. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. No pamatnes noņemiet vaļēju materiālu, vecās tapetes un slikti pielipušās krāsas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētājus un krītotājus gruntskrāsojošus substrātus. Ja rodas šaubas, veiciet izmēģinājuma uzklāšanu.

Apstrāde

Pirms lietošanas caurulīti labi samīciet! Uzklājiet ar lāpstiņu vai špakteļlāpstiņu vai tieši no tūbiņas. Pildviela žūst bez plaisām līdz 3 mm biezumam. Biezāku kārtu gadījumā uzklājiet vairākas kārtas pēc iepriekšējās kārtas izžūšanas. Uzreiz pēc lietošanas notīriet instrumentus ar ūdeni. Pēc izžūšanas pildvielu var viegli slīpēt. Žūšanas laiks: aptuveni 1-2 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos.

Patēriņš

uz 1 mm slāņa biezuma → aptuveni 1,8 kg/m²

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas pildvielas lietošanas laikā. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties izskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut, lai tas iekļūtu kanalizācijā, ūdensceļos vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.