

Urbumu un plaisu aizpildītājs ULTRA

Tehniskās informācijas lapa

750g / Prece Nr.101476 / EAN 4016215101476



Ideāli piemērots ātrai urbumu, plaisu un nelielu bojātu vietu labošanai, aizpildīšanai un līmēšanai. Ātri cietējošais speciālais izlīdzinošais savienojums pārsteidz ar īpaši augstu adhēzīvās stiprības pakāpi un daudzpusīgu pielietojumu klāstu gan iekšējās, gan ārpus tām. Gatavs lietošanai pēc aptuveni 30 minūtēm, tas droši piestiprinās pie minerālu pamatnēm, flīzēm un citām neabsorbējošām virsmām un nodrošina ilgnoturīgus, tīrus un profesionālus remonta rezultātus.

- Universāls izlīdzinošais maisījums remontam, aizpildīšanai un līmēšanai
- uz speciāla baltā cementa bāzes
- Ļoti spēcīga saķere pat uz glazētām flīzēm
- Slāņa biezums 0-10 cm
- Ātra sacietēšana pēc 30 minūtēm
- iekšējām un ārtelpām
- Zems hromātu saturs saskaņā ar ES Regulas 1907/2006 XVII pielikumu (47)

Piemērošanas joma

Ātri sacietējošs cementa pildītājs urbumu un plaisu iekšpusē/ārpusē, pielīp pie daudziem substrātiem, tostarp flīzēm, arī kā remonta un līmēšanas maisījums.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, nebojātai, tīrai, bez putekļiem un taukiem. Augsti absorbējošus, slīpētus un krītus pamatus iepriekš apstrādā ar baufan Deep Primer LF. Rūpīgi notīriet un attaukoti flīzes un citus neabsorbējošus pamatus.

Apstrāde

Sajaukšana: 750 g pulvera pārkausa apmēram 300 ml tīra, auksta ūdens un enerģiski maisot iegūst viendabīgu masu. Ja uzklāšanai nepieciešama lielāka stabilitāte, ūdens daudzums jāsamazina līdz 250 ml. Apstrāde: samaisīto izlīdzinošo maisījumu apstrādāt 30 minūšu laikā. Materiālu var izmantot ar lāpstiņu, lai vienā slānī izlīdzinātu līdz 10 cm dziļus caurumus/šķembas. Turpmākās kārtas un līmēšana jāveic tikai pēc tam, kad materiāls ir pilnībā izžuvis. Atkarībā no uzklāšanas biezuma, pamatnes un apkārtējās vides temperatūras žūšanas laiks ir aptuveni 24 h. Žūšanas laiks: aptuveni 5 h normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir attiecīgi ilgāks.

Patēriņš

uz mm biezuma → aptuveni 1,0 kg/m²

Uzglabāšana

Uzglabājiet trauku cieši noslēgtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un pamatnei levērot drošības datu lapu. Nelietot zem +5 °C objekta un apkārtējās vides temperatūras. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Uzglabāt iepakojumu cieši noslēgtu vēsā un sausā vietā. Tukšus iepakojumus nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Sacietējušā materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Atkritumu kods EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Zems hromāta saturs saskaņā ar ES Regulas 1907/2006 XVII pielikumu (47). Aktuālās drošības datu lapas ir pieejamas

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietās vai projekta apstākļos.

mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.