Stikla šķiedras un sienu pārklājumu līme

Tehniskās informācijas lapa



750g / Prece Nr. 102664 / EAN 4016215102664
3kg / Prece Nr. 102626 / EAN 4016215102626
16kg / Prece Nr. 102633 / EAN 4016215102633

Drošai un izturīgai stikla šķiedras auduma, neaustu krāsu un smagu sienu segumu, piemēram, vinila vai tekstilmateriālu tapešu, līmēšanai iekštelpās. Augstas veiktspējas speciālo līmi var vienmērīgi uzklāt un tā caurspīdīgi nožūst. Tā ir ideāli piemērota profesionālam pielietojumam, nodrošinot rezultātu bez burbuļiem un stabilu pamatu turpmākajiem krāsošanas vai atjaunošanas darbiem.

- Īpaši stipra līmes izturība
- Stikla šķiedras audumam, gleznotāju vilnai un smagiem sienu segumiem.
- Ļoti augsta izturība pret mitrumu, kad krāsots
- žūst caurspīdīgs
- bez šķīdinātājiem

Piemērošanas joma

Pasta stikla šķiedras auduma, sienu un griestu segumiem, kā arī tekstila, korķa un PVC tapetēm. Piemērota arī kā adhēzijas pastiprinātājs tapešu līmēm iekštelpās.

Sagatavošana

Piemēroti substrāti - betons, gāzbetons, ģipškartons, izlīdzinošie maisījumi, cementa un ģipša apmetumi, cietas putuplasta un koka paneļi, vecas emulsijas un slīpētas krāsas kārtas. Pamatnei jābūt sausai, tīrai, izturīgai, vienmērīgi uzsūcošai, bez putekļiem un taukiem. No substrāta jānoņem vaļīgie materiāli, vecās tapetes un slikti pielipušās krāsas kārtas. Ar baufan Deep Primer LF gruntējiet ļoti uzsūcošus, slīpētus un krītotus pamatnes. Ja rodas šaubas, veiciet izmēģinājuma uzklāšanu. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet līmi. Nogrieziet stikla šķiedras audumu vai tapetes atbilstošā garumā. Ar jēra ādas rullīti dāsni un vienmērīgi uzklājiet līmi uz sienas 1 - 3 platumā un ļaujiet dažas minūtes iedarboties. Visbeidzot uzklājiet tapetes uz sienas, izmantojot cieto gumijas rullīti, neatstājot burbuļus. Ja pamatne ir maz absorbējoša, zema temperatūra vai augsts mitrums, jāparedz nedaudz ilgāks laiks, kas vajadzīgs, lai tapetes izlīdzinātos. Visiem darbiem ievērojiet sienu seguma ražotāja norādījumus par apstrādi. Līmes paliekas nekavējoties notīriet ar tīru ūdeni. Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīriet ar ūdeni. Sienu un griestu virsmas var nokrāsot ar piemērotām emulsijas krāsām. Uzklāšanas laiks ir aptuveni 20 minūtes. Nepieciešamības gadījumā sienu segumu vēl var labot ne ilgāk kā 15 minūšu laikā. Žūšanas laiks Normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji uzsūcoša pamatne) var nokrāsot pēc aptuveni 24 stundām; nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir attiecīgi ilgāks.

Patēriņš

Gludas virsmas → no 200 g/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa kārtu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un substrātam Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju apstrādes un žāvēšanas laikā. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas līmes lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut, lai līmlente nonāktu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.