

Uzliku papīrs

Tehniskās informācijas lapa

1kg / Prece Nr.102107 / EAN 4016215102107



Optimālai pamatnes sagatavošanai pirms tapetēšanas. Šūnu maculāts izlīdzina raupjus un nelīdzenus apmetumus, droši aizpilda poras un izlīdzina dažādas absorbcijas pakāpes. Tas nodrošina vienmērīgu tapešu pielipšanu un ievērojami atvieglo tapešu līmēšanu. Ideāli piemērots sienu virsmu sagatavošanai, lai panāktu tīru, vienmērīgu un profesionālu tapetēšanas rezultātu iekštelpās.

- Substrāta pirmapstrāde pirms tapešu līmēšanas
- Rupju un rupju porainas apmetuma virsmu izlīdzināšanai
- regulē absorbcijas spēju
- uzklāšanai ar otu un špaktellāpstiņu
- Ūdens tvaiku caurlaidīgs un elpojošs
- bez konservantiem

Piemērošanas joma

Šūnu maculāts kā ar otu un kausējama tapešu pamatne raupja apmetuma apmetumam. Izlīdzina, aizpilda poras, regulē uzsūktspēju un uzlabo saķeri.

Sagatavošana

Visiem substrātiem jābūt tīriem, sausiem, izturīgiem, absorbējošiem un bez atdalītājiem. Stiprības palielināšanai izmantojiet baufan dziļi iesūcošo gruntskrāsu LF. Pamatī, kurus nav iespējams konsolidēt vai kuri nav pietiekami saķerīgi, ir pilnībā jānoņem. Plaisas, caurumus un izlauzumus salabojiet ar baufan iekšējo aizpildījumu. Ja rodas šaubas, veiciet izmēģinājuma uzklāšanu.

Apstrāde

Iepakojuma saturu iemaisiet atbilstošā daudzumā tīra, auksta ūdens. Maisīšanas attiecība: 1 kg baufan šūnu maculāta sajauc ar aptuveni 6 litriem ūdens. Pēc apmēram 30 minūšu uzbriešanas laika var optimizēt izkliedējamību, pievienojot vairāk. Līdzekli var uzklāt ar rullīti, otu, otu vai plakanu otu. Ja baufan Zell-Makulatur ir jāizlīdzina, piemēram, lai izlīdzinātu rupju apmetumu, attiecīgi samazināt ūdens daudzumu. (1 kg pulvera uz 4-5 litriem ūdens). Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Tā kā baufan Zell-Makulatur nesatur konservantus, sajauktais produkts ir jāizlieto nekavējoties. Žūšanas laiks: aptuveni 24 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); nelabvēlīgos apstākļos žūšanas laiks ir attiecīgi ilgāks.

Patēriņš

1 kg pietiek apmēram 20 - 25 m² - atkarībā no uzklāšanas metodes un pamatnes stāvokļa. Precīzu izmantojamo daudzumu nosakiet, veicot izmēģinājuma uzklāšanu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā iepakojumā derīguma termiņš ir vismaz 48 mēneši no izgatavošanas datuma (skatīt partijas etiķeti).

Piezīmes

Uzklāšanas temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un pamatnei. Neaizklājiet krāsojamās virsmas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas lietošanas laikā. Saskaņā ar gadījuma ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu ieteikumu vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietās vai projekta apstākļos.

ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Produkta kods M-DF01

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.