

Tapetes gruntskrāsa balta

Tehniskās informācijas lapa

2,5l / Prece Nr.102039 / EAN 4016215102039

5l / Prece Nr.102084 / EAN 4016215102084

10l / Prece Nr.102091 / EAN 4016215102091



Baltā tapešu gruntskrāsa nodrošina optimālu virsmas sagatavošanu pirms tapetēšanas. Tā nodrošina drošu pārklājumu, izlīdzina krāsu un uzsūktspējas atšķirības un rada vienmērīgi baltas, neslīdošas virsmas. Tā ir ideāli piemērota neaustām tapetēm, atvieglo to uzklāšanu un nodrošina perfektu tapetēšanas rezultātu iekštelpās.

- Optimāla pamatnes sagatavošana pirms tapetēšanas
- balta necaurspīdīga, lai izlīdzinātu krāsu atšķirības pamatnē.
- Vienmēr vienmērīgi baltai, neslīdošai un vienmērīgi uzsūcošai pamatnei tikai ar vienu uzklāšanas reizi.
- Ideāli piemērots visām tapetēm - īpaši gaišām un caurspīdīgām neaustām tapetēm.
- Neaizslēdz substrātu
- Var tonēt ar universāliem tonējošiem koncentrātiem vai cietām un tonējošām krāsām.
- bez šķīdinātājiem

Piemērošanas joma

Balta tapešu gruntskrāsa vienmērīgi uzsūcošai, neslīdošai pamatnei - ideāli piemērota pirms tapešu līmēšanas, gaišām neaustām tapetēm un renovācijas darbiem.

Sagatavošana

Piemērots visiem minerālajiem pamatiem (piemēram, betonam, ģipškartonam, kaļķakmens un cementa apmetumam), cieši pieguļošiem emulsijas krāsu slāņiem, kā arī ģipškartona plāksnēm un citām ģipškartona plāksnēm. Pamatnei jābūt sausai, stingrai, nestspējīgai, līdzenai, bez putekļiem un taukiem. No pamatnes jānoņem vaļīgais materiāls un slikti pieguļošā krāsa. Ļoti uzsūcošus, smilšainus un krītainus pamatnes gruntējiet ar baufan Deep Primer LF. Noņemiet vecās tapetes un krāsojumu ar baufan tapešu noņēmēju. Ar piemērotu baufan izlīdzinošo maisījumu izlīdziniet plaisas, caurumus un nelīdzenumus.

Apstrāde

Pirms lietošanas labi samaisiet un uzklājiet ar rullīti, otu, otu vai piemērotu smidzināšanas iekārtu (maksimālais graudiņu izmērs ir 0,2 mm). Jebkādu turpmāku apstrādi ar baufan Wallpaper Primer White gruntskrāsu iepriekš apstrādātajam pamatnes virsmam drīkst veikt tikai pēc pilnīgas nožūšanas. Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Žūšanas laiks: aptuveni 6-8 stundas normālos apstākļos (+20 °C, 65 % relatīvais mitrums, vidēji absorbējoša pamatne); ilgāks žūšanas laiks nelabvēlīgos apstākļos. Tonēšana: ar maksimāli 10 % universālu tonēšanas koncentrātu vai tonēšanas krāsu un tonēšanas krāsu.

Patēriņš

Gludas virsmas/smalkgraudains apmetums → no 100-200 ml/m² Noteikt precīzu patēriņa daudzumu, uzklājot testa pārklājumu uz objekta.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Uzklāšanas temperatūra: +5 °C līdz +30 °C materiālam, apkārtējam gaisam un pamatnei Virsmas, kas jau ir nokrāsotas balti ar tapešu gruntskrāsu, nedrīkst atkārtoti apstrādāt lielos laukumos ar ģipša izlīdzinošo masu. Lai nodrošinātu optimālu adhēziju, ieteicams izmantot izlīdzinošo masu uz dispersijas bāzes (piemēram, baufan Finishing Filler vai baufan All Purpose Filler). Pārklājiet virsmas, kas netiks krāsotas. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā. Neievada izsmidzinātās miglas. Izvairīties no ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas krāsas

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietās vai projekta apstākļos.

lietošanas laikā. Lietojiet aizsargbrilles. Saskares gadījumā ar acīm vai ādu nekavējoties noskalot ar lielu ūdens daudzumu. Nepieļaut krāsas nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstecēs vai augsnē. Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neievada aerosolu vai miglu. Izsmidzinot izmantot kombinēto A2/P2 filtru.

Padoms:

Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veikspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.