Īpaša flīžu laka 3 in 1

Tehniskās informācijas lapa

750ml / Prece Nr. 025024 / EAN 4016215025024



Šī speciālā laka uz ūdens bāzes ir ideāli piemērota keramisko sienas flīžu pārklāšanai iekštelpās. Tā apvieno gruntskrāsu, virsējo kārtu un hermētiķi vienā uzklāšanas reizē, nodrošina optimālu saķeri un zīdaini matētu, baltu apdari. Nedzeltena, ar zemu smakas līmeni un viegli uzklājama ar rullīti vai otu.

- Gruntskrāsa, virsējais pārklājums un hermētiķis vienā
- balts zīda matēts
- Optimāla saķere
- nedzeltējošs
- Zema smarža

Piemērošanas joma

Ūdens bāzes flīžu krāsa keramiskajām sienas flīzēm iekštelpās - satīna matēta, bez gruntskrāsas, ideāli piemērota vannas istabām un virtuvēm.

Sagatavošana

Plāksnēm jābūt sausām, tīrām, bez putekļiem un taukiem. Rūpīgi notīriet flīzes ar baufan Multi-Clean. Jānoņem ziepes, kaļķakmens un silikona atliekas. Bojātās šuves vai dībeļu caurumus salabojiet ar baufan flīžu un šuvju labošanas līdzekli un pirms turpmākas apstrādes ļaujiet tām kārtīgi nožūt. Aizmasējiet blakus esošās virsmas, piemēram, grīdas un sanitārtehniskos priekšmetus.

Apstrāde

Uzklājiet flīžu laku divas līdz trīs reizes ar lakas rullīti ar īsu lakas rullīti ar starpposma žāvēšanu. Uzreiz pēc lakas uzklāšanas noņemiet līmlenti. Pēc aptuveni 60 minūtēm laka ir sausa, un to var pārklāt ar krāsu pēc 4 - 6 stundām - nelabvēlīgos apkārtējos apstākļos (piemēram, zemā temperatūrā vai augstā gaisa mitrumā) žūšanas laiks var būt ilgāks. Krāsainiem pārklājumiem flīžu krāsu var iekrāsot, izmantojot līdz 10 ml decomix universālā iekrāsošanas koncentrāta uz 750 ml kannas.

Patēriņš

apmēram 100 ml/m². Ar šo daudzumu var noklāt apmēram 7,5 m² vienā kārtā un apmēram 3,75 m² divās kārtās.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu un uzglabāt vēsā, bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Lakoto virsmu var tīrīt ar parastiem maigiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem (nelietot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus). Nav piemērots mitrām telpām. Ievērojiet tehnisko datu lapu. Nelietot zem +8 °C. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Izsmidzinot var veidoties bīstami elpojoši pilieni. Neielaist aerosolu vai miglu. Tukšās tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētas materiāla atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Neizšķīdušos atlikumus likvidēt saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 08 01 11. ES GOS robežvērtība šim produktam (kat.: A/i, Wb) = 140 g/l. GOS saturs šajā produktā nepārsniedz 140 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.