

Contactlijm

Technisch informatieblad

2,5kg / Artikelnr.007302001 / EAN 4007955073024

700g / Artikelnr.007301001 / EAN 4007955073017



Oplosmiddelvrije contactlijm voor het veilig verlijmen van kurk op vloeren en piepschuim®, houten plinten, tapijten en soortgelijke materialen. Hecht ook betrouwbaar op niet-absorberende ondergronden en maakt een schone, duurzame toepassing binnenshuis mogelijk.

- Ideaal voor het leggen van tapijt op traptreden
- Zeer lage emissie volgens EC 1 plus
- onmiddellijk toegankelijk
- Geschikt voor stoelwielen volgens DIN EN 12529
- Geschikt voor vloerverwarming
- Styropor® - gedeponeerd handelsmerk van BASF SE

Toepassingsgebied

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Vorbereitung

Minerale ondergronden, V100 spaanplaat, OSB-platen, hout, parket, laminaat, linoleum, metaal en soortgelijke ondergronden zijn geschikt. De ondergrond moet droog, gezond, schoon en egaal zijn. Verwijder was, vet, vuil, stof en andere verontreinigingen. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken - bijvoorbeeld met Tiefengrund LF of Putz- und Haftgrund. Egaliseer ruwe en oneffen vloeroppervlakken met vloeregalisatiemiddel. De te verlijmen bekledingen moeten geconditioneerd, ontspannen en geëgaliseerd zijn.

Verwerking

Breng de contactlijm aan beide zijden van de ondergrond en het te verlijmen materiaal aan met een roller of kwast met korte haren, zodat er een gesloten laag ontstaat. Laat de contactlijm uitdampen tot deze transparant is opgedroogd (ongeveer 30 - 90 minuten afhankelijk van de bekleding en de ondergrond). Leg de vloerbedekking vervolgens in de juiste positie en druk stevig aan, eerst in de naadzone en vervolgens over het hele oppervlak. Het is essentieel dat de vloerbedekking nauwkeurig wordt gelegd, omdat het niet meer mogelijk is deze te corrigeren zodra de twee lijmlagen met elkaar in contact zijn gekomen. Werk grote oppervlakken in delen, want de vloerbedekking kan maximaal 2 uur worden gelegd nadat de lijm transparant is opgedroogd. De gelijmde vloerbedekkingen zijn onmiddellijk beloopbaar en na één dag volledig belastbaar. Oppervlaktebehandeling ten vroegste na 24 uur.

Verbruik

Ca. 250 g/m² voor dubbelzijdige toepassing

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opmerkingen

Niet geschikt voor het verlijmen van PVC. De plaatsingsrichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten worden nageleefd. Niet gebruiken onder +15 °C object- en kamertemperatuur of boven 75 % luchtvochtigheid. Verwijder lijmresten onmiddellijk met water. Reinig gereedschap direct na gebruik met water. Opgedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of bouwafval worden afgevoerd. Verwijder niet-uitgeharde resten volgens EWC-afvalcode nr. 08 04 10.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.