

FIX2000 oliebarrièrecoating beton- en vloerverf

Technisch informatieblad

5l / Artikelnr.013102000 / EAN 4002175123719 (grau)

5l / Artikelnr.013202000 / EAN 4002175123818 (bruinrood)



Stookoliebestendige beschermende coating met keuringscertificaat van de bouwinspectie voor binnenopslagruimten voor stookolie en schachten van beton en cement. Ook ideaal als duurzame coating voor betonnen oppervlakken en dekvloeren in stookruimten en kelders. Het is ondoorzichtig wit en isoleert watervlekken, roet en nicotine. Glad oppervlak en overschilderbaar in slechts 2 uur. Niet geschikt als vloercoating voor parkeerplaatsen en voor oppervlakken die permanent nat worden.

- beproefde kwaliteit - testnummer P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- zeer elastisch
- op basis van kunsthars
- waternverduunbaar
- verkrijgbaar in 2 kleuren: grijs en roodbruin

Toepassingsgebied

Speciale stookoliebestendige coating voor beton, dekvloeren, stookolieopslagruimten en binnenkuipen. Zeer elastisch, op basis van kunsthars.

Voorbereiding

De ondergrond moet droog, stabiel en vrij van scheidingsmiddelen (stof, bekistingsolie, enz.) zijn. Verwijder oude verf en loszittend pleisterwerk. Repareer scheuren en gaten met baufan buitenplamuur.

Verwerking

Grondig roeren voor het aanbrengen. Het materiaal kan geschilderd, gewalst en gespoten worden. Wettelijke verwerkingsvoorschriften voor het coaten van olieopvangbakken: 1. Breng als grondlaag fix 2000 oil barrier coating, kleur grijs, verdund met water aan in een volumeverhouding van 2:1. 2. Breng na een droogtijd van 12 uur als tussenlaag een onverdunde fix 2000 oil barrier coating, kleur roodbruin, aan. 3. Breng na een droogtijd van 12 uur als tussenlaag een onverdunde laag fix 2000 oliebarrièrecoating kleur roodbruin aan. 4. Breng na een droogtijd van nogmaals 12 uur de eveneens onverdunde eindlaag grijs aan. Om de coatingstructuur goed zichtbaar te maken, moeten de drie lagen op een afstand van ca. 1 cm van elkaar op de wanden worden aangebracht. 550 ml/m² grijs (150 ml/m² voor de verdunde grondlaag en 400 ml/m² voor de aflak) en 400 ml/m² roodbruin zijn nodig voor de gehele coatingstructuur, d.w.z. in totaal 950 ml/m². Vloercoating: Breng Fix 2000 oliebarrièrecoating verdund met water in een volumeverhouding van 2:1 aan op de onbehandelde ondergrond als grondlaag. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 8 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan 70%.

Verbruik

voor oliebarrièrecoating ► van 300 - 400 ml/m² voor vloercoating ► van 150 - 200 ml/m² (voor één laag)

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +8 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Veiligheidsbril dragen. Bij contact met ogen

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

of huid onmiddellijk met veel water uitspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. let op! Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan. Gebruik combinatiefilter A2/P2 tijdens het spuiten.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.